

TINTA ANARFLEX REF.10.7

Edição 1 de 2010-10-28

DESCRIÇÃO:

A **TINTA ANARFLEX Ref. 10.7** é um revestimento do tipo membrana elástica baseada em dispersões aquosas de resinas de estireno acrílicas de excelentes propriedades mecânicas, boa resistência à água, elevada elasticidade e resistência à esfrega e protecção algicida e fungicida.

CAMPO DE APLICAÇÃO:

Devido à sua elevada impermeabilidade à água, a **TINTA ANARFLEX Ref. 10.7** é especialmente recomendada para a protecção de superfícies exteriores contra a infiltração de humidade, mesmo em superfícies contendo imperfeições, como por exemplo, pequenas fissuras (até 2mm). A grande elasticidade e excelente aderência da **TINTA ANARFLEX Ref. 10.7** permitem à película aplicada acompanhar as dilatações e deformações das superfícies sem o aparecimento de fissuras.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A **TINTA ANARFLEX Ref. 10.7** não pode ser aplicada sobre superfícies molhadas ou com infiltrações de água, dado que estas vão prejudicar a aderência e o poder de impermeabilização da **TINTA ANARFLEX**. Todas as superfícies devem estar bem secas, isentas de sujidades, poeiras, gorduras, humidade, fungos e restos de tinta velha. Todas as fendas devem ser colmatadas, com argamassa de cimento ou com massa apropriada. Em toda a superfície deve ser feito um isolamento com o primário fixador Anarfix.

CARACTERÍSTICAS:

| | |
|---|---|
| Aspecto..... | Acetinado |
| Cor..... | Branca ou cores de catálogo |
| Densidade..... | 1,23 ± 0,01 (para a cor branca, a 20°C) |
| Viscosidade..... | 9000 ± 1000 (60 rpm haste R-5) |
| Rendimento Teórico..... | 2 – 3 m ² /L/demão |
| Temperatura mínima aplicação..... | 5° C |
| Intervalo entre demãos..... | 24 horas |
| Diluyente..... | Água |
| Aplicação..... | Trincha, escova, rolo |
| Diluição..... | Pronto a aplicar |
| COV produto pronto aplicar (cat.A/c Max 40g/l)..... | 40 |

OBSERVAÇÕES:

Quando aplicada em camadas espessas a **TINTA ANARFLEX Ref. 10.7** adquire resistência à chuva ao fim de 2 a 3 dias com temperatura ambiente de 20° C. Evitar a aplicação se prever-se um acentuado arrefecimento nocturno. Quando se pretender um efeito decorativo, a tinta deve ser estendida com uma escova, em quantidade suficiente até se obter a espessura do filme desejada, e passar de seguida o rolo decorativo escolhido.

HIGIENE E SEGURANÇA:

Não é necessário tomar precauções especiais no manuseamento desta tinta, pois não contém produtos voláteis nocivos. Para mais informações, consultar a Ficha de Segurança do produto.

LAVAGEM DO MATERIAL:

A limpeza de todos os utensílios deve ser feita com água.

ARMAZENAMENTO:

Manter as embalagens bem fechadas, protegidas da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade do produto de aproximadamente 2 anos.

TIPO DE EMBALAGEM:

1L, 5L, 15L

Nota:

A informação desta ficha é o resultado das nossas experiências e conhecimento técnico actual, e apresenta-se unicamente a título orientativo, sendo assim não somos responsáveis pelo resultado final da aplicação do produto, mas sim pelos dados e características.

Para quaisquer dúvidas sobre os valores ou utilizações especiais deste produto, é favor de consultar os nossos serviços.