

**PRIMÁRIO ANTICORROSIVO ANARPRIMER REF. 30.13**

Edição 1 de 16/11/2010

<b>DESCRIÇÃO:</b>	O <b>PRIMÁRIO ANTICORROSIVO Ref.30.13</b> é um produto anticorrosivo de secagem rápida, formulado com resina butiral vinílica e pigmentos anticorrosivos.																						
<b>CAMPO DE APLICAÇÃO:</b>	O <b>PRIMÁRIO ANTICORROSIVO Ref.30.13</b> é um <b>promotor de adesão</b> para superfícies metálicas não ferrosas recomendado para a protecção de estruturas metálicas lisas, galvanizadas, zincadas, alumínio e outras ligas leves, em interior e exterior, em ambientes moderadamente agressivos.																						
<b>PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:</b>	As superfícies devem estar limpas e desengorduradas e isentas de corrosão.																						
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>	<table><tr><td>Cor.....</td><td>Cinzento ou castanho</td></tr><tr><td>Densidade.....</td><td>0,98 ± 0,01 (a 20°C)</td></tr><tr><td>Viscosidade.....</td><td>110 ± 10 s (a 20°C)</td></tr><tr><td>Teor de sólidos.....</td><td>28 ± 2%</td></tr><tr><td>Aplicação.....</td><td>Trincha, rolo, Pistola</td></tr><tr><td>Diluyente.....</td><td>Diluyente Ref. 50.88</td></tr><tr><td>Diluição .....</td><td>Trincha até 5%; Pistola – 10%</td></tr><tr><td>Nº demãos aconselhadas.....</td><td>1 demão</td></tr><tr><td>Secagem em superficial.....</td><td>15 a 30 min.</td></tr><tr><td>Rendimento teórico.....</td><td>15 a 20 m<sup>2</sup>/l</td></tr><tr><td>COV produto pronto aplicar (cat.A/i max 500g/l).....</td><td>500</td></tr></table>	Cor.....	Cinzento ou castanho	Densidade.....	0,98 ± 0,01 (a 20°C)	Viscosidade.....	110 ± 10 s (a 20°C)	Teor de sólidos.....	28 ± 2%	Aplicação.....	Trincha, rolo, Pistola	Diluyente.....	Diluyente Ref. 50.88	Diluição .....	Trincha até 5%; Pistola – 10%	Nº demãos aconselhadas.....	1 demão	Secagem em superficial.....	15 a 30 min.	Rendimento teórico.....	15 a 20 m <sup>2</sup> /l	COV produto pronto aplicar (cat.A/i max 500g/l).....	500
Cor.....	Cinzento ou castanho																						
Densidade.....	0,98 ± 0,01 (a 20°C)																						
Viscosidade.....	110 ± 10 s (a 20°C)																						
Teor de sólidos.....	28 ± 2%																						
Aplicação.....	Trincha, rolo, Pistola																						
Diluyente.....	Diluyente Ref. 50.88																						
Diluição .....	Trincha até 5%; Pistola – 10%																						
Nº demãos aconselhadas.....	1 demão																						
Secagem em superficial.....	15 a 30 min.																						
Rendimento teórico.....	15 a 20 m <sup>2</sup> /l																						
COV produto pronto aplicar (cat.A/i max 500g/l).....	500																						
<b>OBSERVAÇÕES:</b>	Homogeneizar completamente o produto antes de qualquer utilização.																						
<b>HIGIENE E SEGURANÇA:</b>	Durante a aplicação e manuseamento do <b>PRIMÁRIO ANTICORROSIVO Ref. 30.13</b> deve-se manter uma boa ventilação , pois contém solventes nocivos para a saúde , por inalação ou por contacto. Deve-se usar máscaras e luvas de protecção na aplicação deste produto. Para mais informações, consultar a Ficha de Segurança do produto.																						
<b>LAVAGEM DO MATERIAL:</b>	A limpeza de todos os utensílios deve ser feita com Diluyente Celuloso Multi-usos Ref. 50.55																						
<b>ARMAZENAMENTO:</b>	Manter as embalagens fechadas, protegidas da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade do produto durante 1 ano.																						
<b>TIPO DE EMBALAGEM:</b>	1L, 5L, 20L.																						

Nota:

A informação desta ficha é o resultado das nossas experiências e conhecimento técnico actual, e apresenta-se unicamente a titulo orientativo, sendo assim não somos responsáveis pelo resultado final da aplicação do produto, mas sim pelos dados e características nela contida.  
Para quaisquer dúvidas sobre os valores ou utilizações especiais deste produto, é favor de consultar os nossos serviços.