

**ANARTEX - TINTA TEXTURADA EXT /INT REF.10.65**

Edição 1 de 2010-10-28

- DESCRIÇÃO:** A **ANARTEX - TINTA TEXTURADA EXT/ INT 10.65** é baseada em dispersões aquosas de resinas sintéticas e quartzos de granulometria seleccionada, com boas propriedades de impermeabilidade, resistência à intempérie e aditivada com algicida e fungicida.
- CAMPO DE APLICAÇÃO:** A **ANARTEX - TINTA TEXTURADA EXT/ INT 10.65** permite o disfarce de imperfeições da superfície, originando um aspecto texturado decorativo, sendo portanto um revestimento de óptima qualidade e boa opacidade. Esta tinta está formulada para ser aplicada especialmente em exteriores, sobre todas as argamassas hidráulicas.
- PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** Todas as superfícies devem estar bem secas, isentas de sujidades, poeiras, gorduras, fungos, humidade e restos de tinta velha. Todas as fendas e fissuras devem ser colmatadas, e, consoante a largura com argamassa de cimento ou com massa apropriada. Em toda a superfície deve ser feito um isolamento com o primário fixador Anarfix.  
Aconselhamos fazer um esfregão de **ANARTEX - TINTA TEXTURADA EXT/ INT 10.65** sobre toda a superfície e dar outra demão com a mesma tinta, sem qualquer diluição.
- CARACTERÍSTICAS:**
- |   |  |
|---|--|
| Aspecto.....  | Rugoso Mate                            |
| Cor.....  | Branca e cores de catálogo             |
| Densidade.....                                      | 1,7 ± 0,02 (para a cor branca, a 20°C) |
| Viscosidade.....                                    | 45000 ± 2000 cP (50 rpm haste R-6)     |
| Rendimento Teórico.....                             | 1,5 L/ m <sup>2</sup> /demão           |
| Temperatura mínima aplicação.....                   | 5° C                                   |
| Secagem superficial.....                            | 5 horas                                |
| Seco.....   | 48 horas                               |
| Diluyente.....                                      | Água                                   |
| Aplicação.....                                      | Trincha, escova ou rolo                |
| Diluição.....                                       | 0 a 5%                                 |
| COV produto pronto aplicar (cat.A/c Max 40g/l)..... | 39,9                                   |
- OBSERVAÇÕES:** No caso de variações climatéricas, como temperaturas baixas e humidades altas, os tempos de secagem da tinta serão mais longos. Devido às maiores espessuras de aplicação deve evitar-se condições de arrefecimento nocturno acentuado. É necessário agitar a tinta até homogeneização completa.
- HIGIENE E SEGURANÇA:** Não é necessário tomar precauções especiais no manuseamento desta tinta, pois não contém produtos voláteis nocivos.  
Para mais informações, consultar a Ficha de Segurança do produto.
- LAVAGEM DO MATERIAL:** A limpeza de todos os utensílios deve ser feita com água.
- ARMAZENAMENTO:** Manter as embalagens bem fechadas, protegidas da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade do produto de aproximadamente 2 anos.
- TIPO DE EMBALAGEM:** 5L, 15L

Nota:

A informação desta ficha é o resultado das nossas experiências e conhecimento técnico actual, e apresenta-se unicamente a título orientativo, sendo assim não somos responsáveis pelo resultado final da aplicação do produto, mas sim pelos dados e características.  
Para quaisquer dúvidas sobre os valores ou utilizações especiais deste produto, é favor de consultar os nossos serviços.