

ESMALTE ANARDECOR AS10 REF 20.56

Edição 1 de 18/11/2010

DESCRIÇÃO:	Esmalte alquídico brilhante formulado com resinas de altos sólidos, possui boa resistência à intempérie e à humidade . O branco é especialmente formulado para ter uma resistência ao amarelecimento superior aos esmaltes sintéticos convencionais.
CAMPO DE APLICAÇÃO:	Esmalte decorativo para construção civil para aplicação sobre superfícies metálica ou madeira, em interior ou exterior.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:	PINTURAS EM <u>MADEIRA</u> – Aplicar uma demão de Subcapa VR10 Ref. 20.11.850. METAIS <u>FERROSOS</u> – Aplicar uma demão do primário anticorrosivo Ref. 30.7 ou ainda Primário Epoxi Ref. 95.12. METAIS <u>NÃO FERROSOS</u> (chapa galvanizada/zincada, alumínio) – aplicar uma demão de primário anticorrosivo 30.13.
CARACTERÍSTICAS:	Brilho..... ≥ 90% Cor..... Cores de catálogo Densidade..... 1,18 ± 0,05 (a 20°C) Viscosidade..... 120 ± 10 s (a 20°C) Diluinte..... Sintético Ref.50.2 Secagem superficial..... 2 horas Diluição p/ aplic. à trincha ou rolo..... 5% Repintura..... 24 horas N.º de demãos aconselhadas..... 1 a 2 demãos Aplicação..... Trincha ou rolo Ponto de Inflamação (teórico)..... 35± 2°C COV produto pronto aplicar (cat.A/d max 300g/l)..... 296
OBSERVAÇÕES:	Homogeneizar bem antes de utilizar. O esmalte pode ser fornecido com diferentes graus de brilho Mate – Ref. 20.57, e Meio Brilho – Ref. 20.59. Apesar do branco estar especialmente formulado para ter uma boa resistência ao amarelecimento, não se recomenda a aplicação de esmaltes sintéticos sempre que seja exigido elevada brancura especialmente no escuro.
HIGIENE E SEGURANÇA:	Durante a aplicação e o manuseamento do esmalte deve-se manter uma boa ventilação, pois contém solventes nocivos para a saúde, por inalação ou por contacto. Deve-se usar máscara e luvas de protecção na aplicação deste produto. Para mais informações, consultar a Ficha de Segurança do produto.
LAVAGEM DO MATERIAL:	A limpeza de todos os utensílios deve ser feita com o Diluinte Celuloso Multi-usos Ref.50.55
ARMAZENAMENTO:	Manter as embalagens bem fechadas, protegidas da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade do produto de aproximadamente 2 anos.
TIPO DE EMBALAGEM:	1L, 5 L, 20 L.

Nota:

A informação desta ficha é o resultado das nossas experiências e conhecimento técnico actual, e apresenta-se unicamente a título orientativo, sendo assim não somos responsáveis pelo resultado final da aplicação do produto, mas sim pelos dados e características .
Para quaisquer dúvidas sobre os valores ou utilizações especiais deste produto, é favor de consultar a nossa equipa técnica.