

EXTRACRIL- TINTA ACRÍLICA AQUOSA REF.10.13

Edição 1 de 27/10/2010

DESCRIÇÃO:	A EXTRACRIL- TINTA ACRÍLICA AQUOSA 10.13 é baseada em resinas acrílicas puras e apresenta excelente durabilidade no exterior, óptimo poder de cobertura e brancura e boa resistência à alcalinidade. Esta tinta possui protecção algicida e fungicida e tem um aspecto aveludado.																								
CAMPO DE APLICAÇÃO:	A EXTRACRIL- TINTA ACRÍLICA AQUOSA 10.13 é aconselhada para aplicações em exteriores e sobre qualquer tipo de superfície, como: betão, cimento, madeira estuque, etc.																								
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:	Todas as superfícies devem estar bem secas, isentas de sujidades, poeiras, gorduras, fungos, humidade e restos de tinta velha. Todas as fendas e fissuras devem ser colmatadas, e, consoante a largura com argamassa de cimento ou com massa apropriada. Em toda a superfície deve ser feito um isolamento com o primário Anarfix.																								
CARACTERÍSTICAS:	<table><tr><td>Aspecto.....</td><td>Mate</td></tr><tr><td>Cor.....</td><td>Branco ou cores do catálogo</td></tr><tr><td>Densidade.....</td><td>1,38 ± 0,01 (20°C)</td></tr><tr><td>Viscosidade.....</td><td>5300 ± 300 cP (30 rpm haste R-4)</td></tr><tr><td>Rendimento Teórico.....</td><td>8 - 10 m²/L/demão</td></tr><tr><td>Temperatura mínima aplicação.....</td><td>5º C</td></tr><tr><td>Secagem superficial.....</td><td>30 minutos</td></tr><tr><td>Intervalo entre demãos.....</td><td>4 - 6 horas</td></tr><tr><td>Aplicação.....</td><td>Trincha ou rolo</td></tr><tr><td>Diluição (com água).....</td><td>1ª demão - 25%</td></tr><tr><td></td><td>2ª e 3ª demãos- 15%</td></tr><tr><td>COV produto pronto aplicar (cat.A/c max 40g/l).....</td><td>39,9</td></tr></table>	Aspecto.....	Mate	Cor.....	Branco ou cores do catálogo	Densidade.....	1,38 ± 0,01 (20°C)	Viscosidade.....	5300 ± 300 cP (30 rpm haste R-4)	Rendimento Teórico.....	8 - 10 m ² /L/demão	Temperatura mínima aplicação.....	5º C	Secagem superficial.....	30 minutos	Intervalo entre demãos.....	4 - 6 horas	Aplicação.....	Trincha ou rolo	Diluição (com água).....	1ª demão - 25%		2ª e 3ª demãos- 15%	COV produto pronto aplicar (cat.A/c max 40g/l).....	39,9
Aspecto.....	Mate																								
Cor.....	Branco ou cores do catálogo																								
Densidade.....	1,38 ± 0,01 (20°C)																								
Viscosidade.....	5300 ± 300 cP (30 rpm haste R-4)																								
Rendimento Teórico.....	8 - 10 m ² /L/demão																								
Temperatura mínima aplicação.....	5º C																								
Secagem superficial.....	30 minutos																								
Intervalo entre demãos.....	4 - 6 horas																								
Aplicação.....	Trincha ou rolo																								
Diluição (com água).....	1ª demão - 25%																								
	2ª e 3ª demãos- 15%																								
COV produto pronto aplicar (cat.A/c max 40g/l).....	39,9																								
OBSERVAÇÕES:	Para evitar defeitos na película da tinta, devem ser evitadas variações bruscas de temperatura durante a aplicação. É necessário agitar a tinta até homogeneização completa.																								
HIGIENE E SEGURANÇA:	Não é necessário tomar precauções especiais no manuseamento desta tinta, pois não contém produtos voláteis nocivos. Para mais informações, consultar a Ficha de Segurança do produto.																								
LAVAGEM DO MATERIAL:	A limpeza de todos os utensílios deve ser feita com água.																								
ARMAZENAMENTO:	Manter as embalagens bem fechadas, protegidas da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade do produto de aproximadamente 2 anos.																								
TIPO DE EMBALAGEM:	1L, 5L, 15L																								

Nota:

A informação desta ficha é o resultado das nossas experiências e conhecimento técnico actual, e apresenta-se unicamente a título orientativo, sendo assim não somos responsáveis pelo resultado final da aplicação do produto, mas sim pelos dados e características.
Para quaisquer dúvidas sobre os valores ou utilizações especiais deste produto, é favor de consultar os nossos serviços.