

FLEXIANAR REF. 10.74

Edição 1 de 16/11/2010

DESCRIÇÃO:	O FLEXIANAR REF. 10.74 é um produto baseado numa dispersão aquosa em estireno e Ester de ácido acrílico, pigmentos opacificantes, cargas e aditivos em proporções equilibradas.																										
CAMPO DE APLICAÇÃO:	O FLEXIANAR REF. 10.74 é recomendado para isolamentos elastoméricos horizontais, especialmente no isolamento de terraços. Apresenta uma excelente combinação de alongamento à ruptura e propriedades elastoméricas, mesmo após envelhecimento.																										
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:	As superfícies devem estar em bom estado de conservação, isentas de restos de tintas anteriores, poeiras, gorduras, produtos de decomposição causados pela intempérie e de produtos de reacção do endurecimento das argamassas. Recomendamos uma 1ª demão de Isolcrl 30.50.850 ou de FLEXIANAR REF. 10.74 diluída em 25% de água. Na 2ª demão aplicar uma camada abundante e sem deixar secar aplicar uma malha de fibra de vidro com quadrícula de 2 mm.																										
CARACTERÍSTICAS:	<table><tr><td>Cor.....</td><td>Branco / Oxido de ferro vermelho</td></tr><tr><td>Densidade.....</td><td>1,31 ± 0,01 a 20° C (para o branco)</td></tr><tr><td>Viscosidade.....</td><td>13000 ± 3000 (a 20°C) (para o branco)</td></tr><tr><td>Teor de sólidos.....</td><td>63%</td></tr><tr><td>Aplicação.....</td><td>Trincha, rolo ou palustra</td></tr><tr><td>Diluyente.....</td><td>Água (se necessário) – pronto a aplicar</td></tr><tr><td>Temperatura mínima aplicação.....</td><td>5° C</td></tr><tr><td>Espessura recomendada por demão</td><td>400 µm.</td></tr><tr><td>Nº demãos aconselhadas.....</td><td>3 demãos</td></tr><tr><td>Intervalo entre demãos</td><td>24 horas (no mínimo)</td></tr><tr><td>Secagem em superficial.....</td><td>4 horas</td></tr><tr><td>Rendimento teórico.....</td><td>1,5 m² / l</td></tr><tr><td>COV produto pronto aplicar (cat.A/i max 140g/l).....</td><td>139,9</td></tr></table>	Cor.....	Branco / Oxido de ferro vermelho	Densidade.....	1,31 ± 0,01 a 20° C (para o branco)	Viscosidade.....	13000 ± 3000 (a 20°C) (para o branco)	Teor de sólidos.....	63%	Aplicação.....	Trincha, rolo ou palustra	Diluyente.....	Água (se necessário) – pronto a aplicar	Temperatura mínima aplicação.....	5° C	Espessura recomendada por demão	400 µm.	Nº demãos aconselhadas.....	3 demãos	Intervalo entre demãos	24 horas (no mínimo)	Secagem em superficial.....	4 horas	Rendimento teórico.....	1,5 m ² / l	COV produto pronto aplicar (cat.A/i max 140g/l).....	139,9
Cor.....	Branco / Oxido de ferro vermelho																										
Densidade.....	1,31 ± 0,01 a 20° C (para o branco)																										
Viscosidade.....	13000 ± 3000 (a 20°C) (para o branco)																										
Teor de sólidos.....	63%																										
Aplicação.....	Trincha, rolo ou palustra																										
Diluyente.....	Água (se necessário) – pronto a aplicar																										
Temperatura mínima aplicação.....	5° C																										
Espessura recomendada por demão	400 µm.																										
Nº demãos aconselhadas.....	3 demãos																										
Intervalo entre demãos	24 horas (no mínimo)																										
Secagem em superficial.....	4 horas																										
Rendimento teórico.....	1,5 m ² / l																										
COV produto pronto aplicar (cat.A/i max 140g/l).....	139,9																										
OBSERVAÇÕES:	Homogeneizar completamente o produto antes de qualquer utilização. Não pode ser aplicada se a temperatura ambiente for a 5° C ou superior a 30° C. Evitar a aplicação com incidência directa do sol. A humidade relativa deve-se situar entre os 50% e 70%. Evitar vento forte ou canalizado para que a evaporação da água não seja exageradamente rápida, pois poderá provocar defeitos. O facto do FLEXIANAR REF. 10.74 se aplicar com espessuras elevadas faz com que esta só adquira resistência à chuva ao fim de 48 a 72 horas de secagem. Assim, deve evitar a sua aplicação se prever chuva nesse período ou acentuado arrefecimento nocturno.																										
HIGIENE E SEGURANÇA:	Durante o manuseamento e aplicação, deve-se evitar todo o tipo de derrame ou fuga. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Não deitar os resíduos para o esgoto. Para mais informações, consultar a Ficha de Segurança do produto.																										
LAVAGEM DO MATERIAL:	A limpeza de todos os utensílios deve ser feita com água.																										
ARMAZENAMENTO:	Manter as embalagens fechadas, protegidas da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade do produto durante 2 anos.																										

Nota:

A informação desta ficha é o resultado das nossas experiências e conhecimento técnico actual, e apresenta-se unicamente a titulo orientativo, sendo assim não somos responsáveis pelo resultado final da aplicação do produto, mas sim pelos dados e características nela contida.
Para quaisquer dúvidas sobre os valores ou utilizações especiais deste produto, é favor de consultar os nossos serviços.

FLEXIANAR REF. 10.74

Edição 1 de 16/11/2010

TIPO DE EMBALAGEM: 5L, 15L, 20L.

Nota:

A informação desta ficha é o resultado das nossas experiências e conhecimento técnico actual, e apresenta-se unicamente a título orientativo, sendo assim não somos responsáveis pelo resultado final da aplicação do produto, mas sim pelos dados e características nela contida. Para quaisquer dúvidas sobre os valores ou utilizações especiais deste produto, é favor de consultar os nossos serviços.
