

MARUG - MASSA DE REPARAÇÕES DE USOS GERAIS REF.10.97.840

Edição 1 de 27/10/2010

- DESCRIÇÃO:** **Marug Ref. 10.97.840** é uma massa de reparações fabricada com ligantes especiais e cargas de granulometria controlada que permitem a sua aderência à maior parte dos materiais de construção.
- CAMPO DE APLICAÇÃO:** **Marug Ref. 10.97.840** é utilizado na reparação de pequenos defeitos e nivelamentos em paredes e tectos em interior. Pode também ser utilizado para uniformizar madeiras em interior.
Marug Ref. 10.97.840 aplica-se conforme se apresenta na embalagem, com auxílio de uma espátula. Aplicada em camadas finas, seca sem abater, sem enrugar, nem fissurar, mantendo-se flexível.
Embora o tempo de secagem varie com a espessura do enchimento, com a porosidade do suporte e com a humidade ambiente, pode tomar-se como média 1 hora de secagem por cada milímetro de espessura.
Marug Ref. 10.97.840 aplica-se em camadas de 1 a 2 mm de espessura, aplicadas sucessivamente após a secagem completa de cada uma.
Na reparação de paredes, deixa-se secar de um dia para o outro, lixa-se com lixa fina, aplica-se um isolante como por exemplo o Isolcrlil- Isolante Acrílico Branco Ref 30.50.850 ou o Anarfix - Primário Ref. 10.28.800. Na reparação de madeiras, deixa-se secar também de um dia para o outro e lixa-se com lixa de grão médio.
- PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** As superfícies devem apresentar-se secas e isentas de gorduras, poeiras ou outros contaminantes. Remover tintas velhas não aderentes.
Para paredes caiadas ou pulverulentas deve-se aplicar uma demão de qualquer dos isolantes já referidos, antes da aplicação da massa **Marug Ref. 10.97.840**.
- CARACTERÍSTICAS:**
- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Aspecto..... | Pastoso |
| Cor..... | Creme |
| Densidade..... | 1,71 ± 0,05 |
| Rendimento Teórico..... | 1 a 2 kg/ m ² |
| Temperatura mínima aplicação..... | 7º C |
| Diluyente..... | Água |
| Aplicação..... | Espátula |
- OBSERVAÇÕES:** No caso de variações climatéricas, como temperaturas baixas e humidades altas, os tempos de secagem da massa serão mais longos.
Produto fora de âmbito do DL 181/2006
- HIGIENE E SEGURANÇA:** Não é necessário tomar precauções especiais no manuseamento desta massa, pois não contém produtos voláteis nocivos.
Para mais informações, consultar a Ficha de Segurança do produto.
- LAVAGEM DO MATERIAL:** A limpeza de todos os utensílios deve ser feita com água.
- ARMAZENAMENTO:** Manter as embalagens bem fechadas, protegidas da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade do produto de aproximadamente 1 ano.
- TIPO DE EMBALAGEM:** 1 kg, 4kg

Nota:

A informação desta ficha é o resultado das nossas experiências e conhecimento técnico actual, e apresenta-se unicamente a título orientativo, sendo assim não somos responsáveis pelo resultado final da aplicação do produto, mas sim pelos dados e características .
Para quaisquer dúvidas sobre os valores ou utilizações especiais deste produto, é favor de consultar os nossos serviços.