

PLASTIN - TINTA PLÁSTICA INT. REF.10.18

Edição 1 de 27/10/2010

DESCRIÇÃO:	A PLASTIN - TINTA PLÁSTICA INT. 10.18 é uma tinta baseada numa dispersão aquosa de resinas sintéticas, pigmentos opacificantes, aditivos entre outros.																										
CAMPO DE APLICAÇÃO:	A PLASTIN- TINTA PLÁSTICA INT. 10.18 é aconselhada especialmente para aplicações em paredes e tectos, pois permite a respiração do substracto, assim como uma elevada brancura.																										
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:	Todas as superfícies devem estar bem secas, isentas de sujidades, poeiras, gorduras, fungos, humidade e restos de tinta velha. Todas as fendas e fissuras devem ser colmatadas, e, consoante a largura com argamassa de cimento ou com massa apropriada. Em toda a superfície deve ser feito um isolamento com o Primacril- primário selante anti-manchas Ref. 10.26.800 ou Anarfix-Primário aquoso Ref. 10.28.800.																										
CARACTERÍSTICAS:	<table><tr><td>Aspecto.....</td><td>Mate</td></tr><tr><td>Cor.....</td><td>Branca</td></tr><tr><td>Densidade.....</td><td>1,46 ± 0,01 (a 20°C)</td></tr><tr><td>Viscosidade.....</td><td>3500 ± 300 cP (50 rpm haste R-4)</td></tr><tr><td>Rendimento Teórico.....</td><td>8 - 10 m²/L/demão</td></tr><tr><td>Temperatura mínima aplicação.....</td><td>7º C</td></tr><tr><td>Secagem superficial.....</td><td>1 hora</td></tr><tr><td>Intervalo entre demãos.....</td><td>4 - 6 horas</td></tr><tr><td>Diluyente.....</td><td>Água</td></tr><tr><td>Aplicação.....</td><td>Trincha, escova, rolo ou pistola</td></tr><tr><td>Diluição.....</td><td>1ª demão: 25%</td></tr><tr><td></td><td>2ª e 3ª demão: 15%</td></tr><tr><td>COV máximo (30g/l pronto aplicar).....</td><td>29,9</td></tr></table>	Aspecto.....	Mate	Cor.....	Branca	Densidade.....	1,46 ± 0,01 (a 20°C)	Viscosidade.....	3500 ± 300 cP (50 rpm haste R-4)	Rendimento Teórico.....	8 - 10 m ² /L/demão	Temperatura mínima aplicação.....	7º C	Secagem superficial.....	1 hora	Intervalo entre demãos.....	4 - 6 horas	Diluyente.....	Água	Aplicação.....	Trincha, escova, rolo ou pistola	Diluição.....	1ª demão: 25%		2ª e 3ª demão: 15%	COV máximo (30g/l pronto aplicar).....	29,9
Aspecto.....	Mate																										
Cor.....	Branca																										
Densidade.....	1,46 ± 0,01 (a 20°C)																										
Viscosidade.....	3500 ± 300 cP (50 rpm haste R-4)																										
Rendimento Teórico.....	8 - 10 m ² /L/demão																										
Temperatura mínima aplicação.....	7º C																										
Secagem superficial.....	1 hora																										
Intervalo entre demãos.....	4 - 6 horas																										
Diluyente.....	Água																										
Aplicação.....	Trincha, escova, rolo ou pistola																										
Diluição.....	1ª demão: 25%																										
	2ª e 3ª demão: 15%																										
COV máximo (30g/l pronto aplicar).....	29,9																										
OBSERVAÇÕES:	Para evitar defeitos na película da tinta, devem ser evitadas variações bruscas de temperatura durante a aplicação. É necessário agitar a tinta até homogeneização completa.																										
HIGIENE E SEGURANÇA:	Não é necessário tomar precauções especiais no manuseamento desta tinta, pois não contém produtos voláteis nocivos. Para mais informações, consultar a Ficha de Segurança do produto.																										
LAVAGEM DO MATERIAL:	A limpeza de todos os utensílios deve ser feita com água.																										
ARMAZENAMENTO:	Manter as embalagens bem fechadas, protegidas da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade do produto de aproximadamente 2 anos.																										
TIPO DE EMBALAGEM:	1L, 5L, 15L.																										

Nota:

A informação desta ficha é o resultado das nossas experiências e conhecimento técnico actual, e apresenta-se unicamente a título orientativo, sendo assim não somos responsáveis pelo resultado final da aplicação do produto, mas sim pelos dados e características.
Para quaisquer dúvidas sobre os valores ou utilizações especiais deste produto, é favor consultar os nossos serviços.