

SUBCAPA VR10 BRANCO REF.20.11.850

Edição 1 de 18/11/2010

DESCRIÇÃO:	A SUBCAPA Ref. 20.11.850 é um produto baseado em resinas sintéticas destinado a preparar e regularizar a superfície da madeira para posterior acabamento com esmalte sintético. Apresenta grande facilidade de aplicação e lixagem, boa lacagem e bom poder de cobertura.																								
CAMPO DE APLICAÇÃO:	Qualquer tipo de madeira, tanto no exterior como no interior.																								
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:	As madeiras novas devem ser lixadas e estar isentas de gorduras e poeiras. No caso de repinturas deve-se raspar cuidadosamente a tinta velha não aderente e proceder de seguida como para madeiras novas.																								
CARACTERÍSTICAS:	<table><tr><td>Brilho.....</td><td>mate</td></tr><tr><td>Cor.....</td><td>Branca</td></tr><tr><td>Densidade.....</td><td>1,37 ± 0.01 (a 20°C)</td></tr><tr><td>Viscosidade.....</td><td>130 ± 10" C (ford 4 a 20°C)</td></tr><tr><td>Diluyente.....</td><td>Diluyente Ref. 50.2</td></tr><tr><td>Aplicação.....</td><td>Trincha ou rolo</td></tr><tr><td>Diluição.p/ aplic. À trincha.....</td><td>5%</td></tr><tr><td>Nº de demãos aconselhadas.....</td><td>1 demão</td></tr><tr><td>Secagem superficial.....</td><td>1 hora</td></tr><tr><td>Repintura.....</td><td>8 horas</td></tr><tr><td>Rendimento.....</td><td>10 a 12 m²/l/d</td></tr><tr><td>COV produto pronto aplicar (cat.A/g max 350g/l).....</td><td>328</td></tr></table>	Brilho.....	mate	Cor.....	Branca	Densidade.....	1,37 ± 0.01 (a 20°C)	Viscosidade.....	130 ± 10" C (ford 4 a 20°C)	Diluyente.....	Diluyente Ref. 50.2	Aplicação.....	Trincha ou rolo	Diluição.p/ aplic. À trincha.....	5%	Nº de demãos aconselhadas.....	1 demão	Secagem superficial.....	1 hora	Repintura.....	8 horas	Rendimento.....	10 a 12 m ² /l/d	COV produto pronto aplicar (cat.A/g max 350g/l).....	328
Brilho.....	mate																								
Cor.....	Branca																								
Densidade.....	1,37 ± 0.01 (a 20°C)																								
Viscosidade.....	130 ± 10" C (ford 4 a 20°C)																								
Diluyente.....	Diluyente Ref. 50.2																								
Aplicação.....	Trincha ou rolo																								
Diluição.p/ aplic. À trincha.....	5%																								
Nº de demãos aconselhadas.....	1 demão																								
Secagem superficial.....	1 hora																								
Repintura.....	8 horas																								
Rendimento.....	10 a 12 m ² /l/d																								
COV produto pronto aplicar (cat.A/g max 350g/l).....	328																								
OBSERVAÇÕES:	Homogeneizar bem antes de utilizar																								
HIGIENE E SEGURANÇA:	Durante a aplicação e o manuseamento da SUBCAPA VR10 Ref. 20.11.850 deve-se manter uma boa ventilação , pois contém solventes nocivos para a saúde , por inalação ou por contacto. Deve-se usar máscaras e luvas de protecção na aplicação deste produto. Para mais informações, consultar a Ficha de Segurança do produto.																								
LAVAGEM DO MATERIAL:	A limpeza de todos os utensílios deve ser feita com Diluyente Celuloso Multi-usos Ref. 50.55																								
ARMAZENAMENTO:	Manter as embalagens bem fechadas, protegidas da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade do produto de aproximadamente 1 ano.																								
TIPO DE EMBALAGEM:	1L, 5L, 20 L.																								

Nota:

A informação desta ficha é o resultado das nossas experiências e conhecimento técnico actual, e apresenta-se unicamente a titulo orientativo, sendo assim não somos responsáveis pelo resultado final da aplicação do produto, mas sim pelos dados e características .
Para quaisquer dúvidas sobre os valores ou utilizações especiais deste produto, é favor de consultar os nossos serviços.