

TAPA POROS AQUOSO REF.10.200

Edição 1 de 2010/11/04

DESCRIÇÃO:	O TAPA POROS AQUOSO formulado com resinas acrílicas, tem bom poder de penetração, bom enchimento, secagem rápida e é de fácil lixagem.																						
CAMPO DE APLICAÇÃO:	O TAPA POROS AQUOSO é recomendado para a preparação e regularização da madeira no interior.																						
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:	As madeiras devem estar completamente limpas de qualquer contaminação e secas. Lixar a madeira no sentido das fibras.																						
CARACTERÍSTICAS:	<table><tr><td>Cor.....</td><td>Incolor</td></tr><tr><td>Densidade.....</td><td>1.03 ± 0,05 a 23º C</td></tr><tr><td>Viscosidade.....</td><td>25 ± 5" C ford 4 a 23 ºC</td></tr><tr><td>Teor de sólidos.....</td><td>40 ±2%</td></tr><tr><td>Diluyente.....</td><td>Água</td></tr><tr><td>Aplicação.....</td><td>Trincha ou rolo</td></tr><tr><td>Diluição.....</td><td>Pronto a aplicar</td></tr><tr><td>Nº de demãos aconselhadas.....</td><td>1 demãos</td></tr><tr><td>Secagem superficial.....</td><td>30 min</td></tr><tr><td>Repintura.....</td><td>3 h</td></tr><tr><td>COV (valor limite da UE para este produto (cat.A/e) : 130 g/l pronto a aplicar (2010)).....</td><td>80</td></tr></table>	Cor.....	Incolor	Densidade.....	1.03 ± 0,05 a 23º C	Viscosidade.....	25 ± 5" C ford 4 a 23 ºC	Teor de sólidos.....	40 ±2%	Diluyente.....	Água	Aplicação.....	Trincha ou rolo	Diluição.....	Pronto a aplicar	Nº de demãos aconselhadas.....	1 demãos	Secagem superficial.....	30 min	Repintura.....	3 h	COV (valor limite da UE para este produto (cat.A/e) : 130 g/l pronto a aplicar (2010)).....	80
Cor.....	Incolor																						
Densidade.....	1.03 ± 0,05 a 23º C																						
Viscosidade.....	25 ± 5" C ford 4 a 23 ºC																						
Teor de sólidos.....	40 ±2%																						
Diluyente.....	Água																						
Aplicação.....	Trincha ou rolo																						
Diluição.....	Pronto a aplicar																						
Nº de demãos aconselhadas.....	1 demãos																						
Secagem superficial.....	30 min																						
Repintura.....	3 h																						
COV (valor limite da UE para este produto (cat.A/e) : 130 g/l pronto a aplicar (2010)).....	80																						
OBSERVAÇÕES:	A temperatura ambiente durante a aplicação e secagem deve ser superior a 5°C. Homogeneizar cuidadosamente o tapa poros, evitando a formação de espuma antes de utilizar.																						
HIGIENE E SEGURANÇA:	Durante a aplicação e o manuseamento do Tapa poros deve-se manter uma boa ventilação e utilizar luvas e óculos de protecção, Para mais informações, consultar a Ficha de Segurança do produto.																						
LAVAGEM DO MATERIAL:	A limpeza de todos os utensílios deve ser feita com água.																						
ARMAZENAMENTO:	Manter as embalagens bem fechadas, protegidas da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade do produto durante 2 anos.																						
TIPO DE EMBALAGEM:	1L, 5L e 15L.																						

Nota:

A informação desta ficha é o resultado das nossas experiências e conhecimento técnico actual, e apresenta-se unicamente a título orientativo, sendo assim não somos responsáveis pelo resultado final da aplicação do produto, mas sim pelos dados e características nela contida.

Para quaisquer dúvidas sobre os valores ou utilizações especiais deste produto, é favor de consultar a nossa equipa técnica.