

HIDROCIAN BRILHANTE REF. 10.270

Edição 1 de 2010-11-08

- DESCRIÇÃO:** O **VERNIZ HIDROCIAN REF. 10.270** é um verniz aquoso monocomponente baseado em dispersão aquosa de copolímero acrílico. Obtém-se um acabamento duro, com boa resistência química e à abrasão e de fácil aplicação.
- CAMPO DE APLICAÇÃO:** O **VERNIZ HIDROCIAN BRILHANTE REF.10.270** é adequado à protecção e decoração de soalhos, lamparquet e parquet.
- PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** Madeira nova: efectuar a lixagem da madeira no sentido das fibras. As superfícies a envernizar devem estar secas, limpas e isentas de poeiras e gorduras. Madeiras envernizadas: efectuar uma lixagem cuidadosa do verniz antigo ou se necessário à raspagem da madeira e então proceder como para as madeiras novas.
- CARACTERÍSTICAS:**
- | | |
|--|-------------------------------|
| Aspecto..... | Película macia e brilhante |
| Cor..... | Incolor |
| Brilho..... | Brilhante |
| Densidade..... | 1.00 ± 0.01 (a 20°C) |
| Viscosidade..... | 70 ± 5" (Ford 4, a 20°C) |
| Teor em sólidos..... | 74 ± 2% (em peso) |
| Aplicação | trincha ou rolo |
| Diluição..... | 5 a 10% |
| Diluyente..... | Água |
| Secagem Superficial..... | 2-3 horas |
| Intervalo entre demãos..... | 24 horas (max 48 horas) |
| Nº demãos aconselhadas..... | 3 |
| Rendimento | 10-12 m ² /l/demão |
| COV produto pronto aplicar (cat.A/i max 140g/l)..... | 87 |
- OBSERVAÇÕES:** As elevadas resistências à abrasão e química só são atingidas em condições normais ao fim de 3 a 4 dias. Homogeneizar bem antes de utilizar.
- HIGIENE E SEGURANÇA:** Não é necessário tomar precauções especiais no manuseamento deste verniz, pois não contém produtos voláteis nocivos. Consultar a Ficha de Segurança do produto.
- LAVAGEM DO MATERIAL:** A lavagem dos utensílios deve ser feita com água.
- ARMAZENAMENTO:** Manter as embalagens bem fechadas, protegidas da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade do produto de aproximadamente 1 ano.
- TIPO DE EMBALAGEM:** 1L, 5 L, 15L

Nota:

A informação desta ficha é o resultado das nossas experiências e conhecimento técnico actual, e apresenta-se unicamente a título orientativo, sendo assim não somos responsáveis pelo resultado final da aplicação do produto, mas sim pelos dados e características . Para quaisquer dúvidas sobre os valores ou utilizações especiais deste produto, é favor de consultar os nossos serviços.