

VERNIZ SINTÉTICO AS10 REF. 40.55

Edição 1 de 18/11/2010

DESCRIÇÃO:	Verniz formulado à base de resinas alquídicas, com boa lacagem e elevada elasticidade.
CAMPO DE APLICAÇÃO:	Envernizamento de madeiras para interior e exterior. No exterior recomenda-se o verniz colorido.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:	As madeiras novas devem ser lixadas e estar isentas de gorduras e poeiras. As superfícies anteriormente envernizadas devem ser raspadas para remover todo o verniz danificado, procedendo-se depois como no caso das madeiras novas.
CARACTERÍSTICAS:	Cor..... Incolor Viscosidade..... 90± 10" (Ford 4 a 20°C) Densidade..... 0,90 ± 0,01 (a 20°C) Teor Sólidos..... 47 ± 2% Diluyente..... Sintético Ref. 50.2 Diluição p/aplic. Trincha..... 0 a 5% Secagem Superficial..... 5 horas Intervalo entre demãos..... 24 horas Nº demãos aconselhadas..... 2 demãos Preparação do produto..... Agitar até completa homogeneização Aplicação..... Trincha, rolo COV (valor limite EU Cat e/BS: 400g/l (2010) pronto a aplicar)... 390
OBSERVAÇÕES:	O verniz pode ser fornecido com diferentes brilhos: Verniz Sintético brilhante AS10 Ref. 40.55 Verniz Sintético meio brilho AS10 Ref. 40.55MB Verniz Sintético mate AS10 Ref. 40.55 MT
HIGIENE E SEGURANÇA:	Inflamável. Nocivo por inalação, pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. Durante a aplicação e o manuseamento do Verniz deve-se manter uma boa ventilação, pois contém solventes nocivos para a saúde, por inalação ou por contacto. Deve-se usar máscaras e luvas de protecção na aplicação deste produto. Para mais informações, consultar a Ficha de Segurança do produto.
LAVAGEM DO MATERIAL:	A limpeza de todos os utensílios deve ser feita com Diluyente Celuloso Multiusos Ref.50.55
ARMAZENAMENTO:	Manter as embalagens bem fechadas, protegidas da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade do produto de aproximadamente 2 anos.
TIPO DE EMBALAGEM:	1 L, 5 L, 20 L

Nota:

A informação desta ficha é o resultado das nossas experiências e conhecimento técnico actual, e apresenta-se unicamente a titulo orientativo, sendo assim não somos responsáveis pelo resultado final da aplicação do produto, mas sim pelos dados e características.
Para quaisquer dúvidas sobre os valores ou utilizações especiais deste produto, é favor de consultar os nossos serviços.