

26046004 STOP-FERRUGEM FORJA

Vantagens

- Aplicação directa sobre a ferrugem
- Forma uma película impermeável à água que impede a formação de ferrugem;
- Excelente capacidade anti-corrosiva;
- Elevada durabilidade;

Propriedades

- Excelente aplicabilidade e lacagem;
- Excelente poder de cobertura;
- Excelente aderência sobre ferrugem;
- Aspecto ferro forjado brilhante;

Campo de Aplicação

Recomendamos a aplicação no exterior e no interior sobre todas peças de ferro que contenham ou não ferrugem.

Características

Aspecto..... Brilhante
 Cor..... Ferro forjado brilhante
 Alumínio 297, Bronze
 198, Azul 296 e Cinza
 294

Substrato..... Para ferro
 Viscosidade..... 80±3 KU (a 23°C)
 Densidade..... 1.50 ± 0.03 (a 23°C)
 Nº demãos..... 2 a 3
 Rendimento teórico..... 10 a 12 m²/l/d

Processo de aplicação... Trincha e rolo
 Diluente Sintético
 Dil. Limpeza..... Sintético
 Seco ao tacto..... Aprox 6 horas
 Repintura..... 12 a 16 horas

Compostos Orgânicos
 Voláteis (COV) Directiva 2004/42/CE
 Valor limite da UE
 para este produto (cat
 A/ i): 600 g/l 2007;
 500 g/l 2010

Este produto contém
 no máximo 499 g/l.
 Tipo de embalagens 0.75 e 4 lt

Armazenagem e Estabilidade e Mantenha as
 embalagens fechadas
 e protegidas da luz
 solar, da humidade e
 do calor excessivo,
 garantindo assim a
 estabilidade durante 2
 anos.

Aplicação

Preparação do substrato

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos:

Aplicar directamente o *STOP FERRUGEM FORJA* sobre o ferro sem ser necessário a aplicação de um primário. Deixar secar 16 horas e lixar com uma lixa grão 220. Limpar a poeira e aplicar a segunda de mão. Repetir o processo para a aplicação da terceira de mão.

Suporte que apresentem ferrugem:

Retirar toda a ferrugem solta por meios mecânicos (escova de aço ou lixa) e proceder como para aplicações sobre suportes novos.

Higiene, Segurança e Ambiente

26046004 STOP-FERRUGEM FORJA

Aplicação

Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir todas as demãos com 5% em volume com diluente *SINTÉTICO*

Condições de Aplicação

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

S36/37 - Usar vestuário de protecção e luvas adequadas;

S2 - Manter fora do alcance das crianças; S24/25 - Evitar o contacto com a pele e os olhos; S51 – Utilizar somente em locais bem ventilados;

S29 - Não deitar os resíduos no esgoto

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

Nota

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.