

**2602000X ARGALIN CLÁSSICO BR/ MB**
**Vantagens**

- Elevado brilho.
- Excelente resistência ao "blocking".

**Propriedades**

- Excelente aplicabilidade e lacagem.
- Excelente poder de cobertura.

**Campo de Aplicação**

Recomendamos a aplicação no exterior e interior, sobre madeira ou ferro. Também é possível aplicar sobre massas decorativas para conferir mais brilho e dureza.

**Características**

Aspecto..... Brilhante  
Cor..... Branco e cores

Substrato..... Todo o tipo de suportes usados em paredes, madeira e ferro  
Viscosidade..... 80±3 KU (a 23°C)  
Densidade..... 1.15 ± 0.03 (a 23°C)  
Nº demãos..... 2 a 3  
Rendimento teórico..... 12 a 14 m<sup>2</sup>/l/d

Processo de aplicação... Trincha e rolo.  
Diluyente ..... Sintético  
Dil. Limpeza..... Sintético  
Seco ao tacto..... Aprox 6 hora  
Repintura..... 16 a 24 horas

Compostos Orgânicos Voláteis (COV) Directiva 2004/42/CE  
Valor limite da UE para este produto (cat A/ d): 400 g/l 2007; 300 g/l 2010

Tipo de embalagens Este produto contém no máximo 299 g/l. 0.75 e 4 lt

Armazenagem e Estabilidade Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

**Aplicação**
**Preparação do substrato**

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

**Suportes novos:**

**Madeira:** para obter um efeito poro fechado, lixar a madeira com lixa 120 e aplicar uma demão de *SUBCAPA Aquosa*. Para obter um efeito de poro aberto não aplicar a *SUBCAPA Aquosa*. Aplicar duas demãos de esmalte ARGALIN CLÁSSICO com lixagem intermédia com lixa grão 220.

**2602000X ARGALIN CLÁSSICO BR/ MB**

**Ferro:** Aplicar uma demão de *PRIMAFER Aquoso*. Lixar com lixa de grão 220 e aplicar duas demãos de esmalte *FORA&DENTRO*.

**Suporte previamente pintado:**

escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas com as massas *SEMIN* (ver FT). Deixar secar 24 horas e aplicar duas demãos de esmalte *ARGALIN CLÁSSICO*.

**Aplicação**

Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir todas as demãos com 5% em volume com diluente *SINTÉTICO*

**Condições de Aplicação**

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

**Higiene, Segurança e Ambiente**

S36/37 - Usar vestuário de protecção e luvas adequadas;

S2 - Manter fora do alcance das crianças; S24/25 - Evitar o contacto com a pele e os olhos; S51 - Utilizar somente em locais bem ventilados;

S29 - Não deitar os resíduos no esgoto

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

**Nota**

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.