

Vantagens

- Excelente elasticidade mesmo a baixas temperaturas.
- Excelente impermeabilização de fachadas verticais.
- Mantém a flexibilidade inicial ao longo do tempo, mesmo após exposição solar.
- Possibilidade de aplicação de elevada espessura por demão.
- Permeabilidade ao vapor de água

Propriedades

- Tinta baseada em emulsões aquosas 100% acrílicas.
 - Grande aderência.
 - Mantém elasticidade inicial ao longo do tempo.
 - Boa resistência ao amarelecimento e à sujidade.
 - Excelente resistência ao ataque de algas e fungos.
 - Foto-reticulável, reticulação por acção da luz solar.
 - Esconde fissuras do suporte até 0,5 mm.
- Aspecto acetinado.

Campo de Aplicação

Recomendamos a aplicação no exterior, sobre todo o tipo de argamassas de cimento, pedra natural, tijolo e superfícies anteriormente pintadas.

Impermeabilizante para fachadas verticais

Características

Aspecto..... Acetinado
Cor..... Branco e cores

Substrato..... Todo o tipo de suportes usados em paredes
Viscosidade..... 135±5 KU (a 23°C)
Densidade..... 1.30 ± 0.03 (a 23°C)
Nº demãos..... 2 a 3
Rendimento teórico..... 2 a 3 m²/l/d

Processo de aplicação... Trincha e rolo anti-gota
Diluyente Água
Dil. Limpeza..... Água
Seco ao tacto..... Aproxí 1 hora
Repintura..... 24 horas

Compostos Orgânicos Voláteis (COV) Directiva 2004/42/CE
Valor limite da UE para este produto (cat A/c): 75 g/l 2007; 40 g/l 2010

Tipo de embalagens Este produto contém no máximo 39 g/l.
5 e 15 lt

Armazenagem e Estabilidade e Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

Aplicação**Preparação do substrato**

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos:

Cimento novo, esperar 28 dias após a aplicação do cimento para cura completa, estuque projectado ou gesso cartonado aplicar uma demão

de Primário *PRIMÁQUA* ou *ARGALITE*. Deixar secar 8 horas e aplicar duas demãos de *ARGAFRESH*.

Suporte previamente pintado:

Escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas com as massas *SEMIN* (ver FT). Deixar secar 24 horas e aplicar duas demãos de *ARGAFRESH*.

Suportes Caiados:

Lavar a parede com um jacto de água. Aplicar uma demão de Primário *ARGALITE Incolor*. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas aplicar *TOUT NET Solução de Limpeza* de acordo com o BT. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Aplicação

Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir a 1ª demão com 25% de água em volume e as demãos seguintes aplicar sem diluição.

Condições de Aplicação

A temperatura do suporte tem de estar 5°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

Higiene, Segurança e Ambiente

S36/37 - Usar vestuário de protecção e luvas adequadas;

S2 - Manter fora do alcance das crianças; S24/25 - Evitar o contacto com a pele e os olhos; S51 - Utilizar somente em locais bem ventilados;

S29 - Não deitar os resíduos no esgoto

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

Nota

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.