

Vantagens

- Excelente elasticidade.
- Excelente impermeabilização de telhados.
- Excelente aderência sobre telhas de fibrocimento, telha convencional e betão.
- Possibilidade de aplicação de elevada espessura por demão.

Propriedades

- Tinta baseada em emulsões aquosas acrílicas.
- Excelente aderência.
- Excelente resistência ao ataque de algas e fungos.
- Esconde fissuras do suporte até 0,5 mm.
- Aspecto acetinado.
- Baixa absorção de água.
- Grande permeabilidade ao vapor de água.

Campo de Aplicação

Recomendamos a aplicação no exterior, sobre todo o tipo telhas para impermeabilizações.

Este produto não deve ser aplicado em telhados completamente horizontais

Características

Aspecto.....	Acetinado
Cor.....	Preto (025) Telha(163) Terracota (165) Tijolo (236) Telha Algarvia (294)

Substrato.....	Todas as telhas não vidradas
Viscosidade.....	100±5 KU (a 23°C)
Densidade.....	1.20 ± 0.03 (a 23°C)
Nº demãos.....	2 a 3
Rendimento teórico.....	3 a 4 m ² /l/d

Processo de aplicação...	Trincha, rolo anti-gota e pistola
Diluyente	Água
Dil. Limpeza.....	Água
Seco ao tacto.....	Aprox 1 hora
Repintura.....	24 horas

Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Directiva 2004/42/CE
	Valor limite da UE para este produto (cat A/c): 75 g/l 2007; 40 g/l 2010

Tipo de embalagens	Este produto contém no máximo 39 g/l. 1, 5 e 15 lt
--------------------	---

Armazenagem e Estabilidade	Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.
----------------------------	--

Aplicação**Preparação do substrato**

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos:

Aplicar directamente sobre a telha duas a três de mão de ARGATELHAS

Suporte previamente pintado:

Escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e substituir todas as telhas partidas ou fissuradas. Deixar secar 8 horas e aplicar duas demãos de ARGATELHAS.

Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas aplicar *TOUT NET Clássico* de acordo com o BT. Depois proceder como para aplicações sobre um suporte novo.

Aplicação

Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir a 1ª demão com 25% de água em volume e as demãos seguintes aplicar sem diluição.

Condições de Aplicação

A temperatura do suporte tem de estar 5°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

Higiene, Segurança e Ambiente

S36/37 - Usar vestuário de protecção e luvas adequadas;

S2 - Manter fora do alcance das crianças; S24/25 - Evitar o contacto com a pele e os olhos; S51 - Utilizar somente em locais bem ventilados;

S29 - Não deitar os resíduos no esgoto

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

Nota

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.