

Vantagens

- Excelente aplicabilidade e lacagem.
- Excelente poder de cobertura.
- Não necessita de primário.
- Permite retoques

Propriedades

- Tinta baseada em emulsões acrílicas.
- Excelente aplicabilidade e espalhamento, reduzindo os salpicos.
- Resistente ao ataque de algas e fungos.
- Aspecto mate.

Campo de aplicação

Recomendamos a aplicação no interior, sobre todo o tipo de argamassas de cimento, gesso cartonado, tijolo e superfícies anteriormente pintadas.

Aplicação

Trincha, Rolo anti-gota ou pistola.

Características Técnicas

| | | | |
|-------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Aspecto | Mate | Secagem | 1 a 2 horas |
| Cor | Catálogo 1 | Repintura | 4 a 6 horas |
| Viscosidade | 100 ± 5 KU | Nº de demãos | 2 a 3 |
| Densidade | 1,43 ± 0,03 g/cm ³ | Rendimento | 12 a 14 m ² /l/d |

Modo de aplicação

Preparação do substrato

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos:

Cimento novo, esperar 28 dias após a aplicação do cimento para cura completa, estuque projectado ou gesso cartonado aplicar duas demãos de ARGALAC.

Suporte previamente pintado: escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas com as massas SEMIN (ver FT). Deixar secar 24 horas e aplicar duas demãos de ARGALAC.

Suportes Caiados: lavar a parede com um jacto de água. Aplicar uma demão de Primário ARGALITE Incolor. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas aplicar *Solução de Limpeza* de acordo com o BT. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Aplicação

Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir em todas as demãos com 20% de água em volume.

Condições de Aplicação

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

Limpeza do material

A limpeza de todos os utensílios deve ser feita com água.

Armazenamento

Mantenha as embalagens fechadas, protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

Higiene e segurança

S36/37 - Usar vestuário de protecção e luvas adequadas;

S2 - Manter fora do alcance das crianças; S24/25 - Evitar o contacto com a pele e os olhos; S51 – Utilizar somente em locais bem ventilados;

Ambiente

S29 - Não deitar os resíduos no esgoto

Directiva 2004/42/CE

Valor limite da UE para este produto (cat A/a): 75 g/l 2007; 30 g/l 2010

Este produto contém no máximo 25 g/l.

Nota

Para mais informações leia o rótulo da embalagem e a respectiva ficha de segurança.

Tipo de embalagens

1L, 5L e 15L.