

31060000 BDX ÓLEO TECA
Vantagens

- Excelente penetração na madeira;
- Restitui o óleo perdido ao longo do tempo;

Propriedades

- Tratamento protector e renovador de madeiras, especialmente indicado para madeiras de exterior;
- Pela sua acção de nutrição e restabelecimento do equilíbrio natural das madeiras confere-lhes novamente as características o aspecto original, como o brilho, a cor e a textura/relevo;
- Protege-as do pó e sujidade;
- Previne o aparecimento de fungos destruidores da madeira, que levam ao seu apodrecimento;
- Contém filtros especiais que protegem a madeira do efeito dos raios ultravioletas

Campo de Aplicação

Recomendamos a aplicação sobre madeira onde seja necessário eliminar ou prevenir o ataque de caruncho ou bicho da madeira.

Características

Aspecto.....	Acetinado
Cor.....	Teca
Substrato.....	Todo tipo de madeira
Viscosidade.....	25±5 seg (F4 a 20°C)
Densidade.....	0.84 ± 0.03 (a 23°C)
Nº demãos.....	2 a 3
Rendimento teórico.....	8-12 m ² /l/d
Processo de aplicação...	Trincha
Diluyente	---
Dil. Limpeza.....	Sintético
Seco ao tacto.....	2 a 3 horas
Repintura.....	24 horas

Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Directiva 2004/42/CE
Tipo de embalagens	Produto abrangido pela directiva 0.75 e 4 lt
Armazenagem e Estabilidade	Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

Aplicação
Preparação da madeira

A madeira deve estar limpas, secas, isentas de manchas, gorduras, ceras sem poeiras

Suportes novos:

Madeira: lixar a madeira com uma lixa grão 120. Aplicar uma demão generosa de **BDX ÓLEO TECA**, no sentido dos veios da madeira. Passados 10 a 20 minutos da aplicação retirar o excesso de **BDX ÓLEO TECA** com um pano limpo. Se for necessário aplicar mais uma demão passadas 24 horas da primeira demão.

31060000 BDX ÓLEO TECA

Suporte previamente envernizados:

É necessário remover totalmente todo o verniz aplicado antes de proceder à aplicação do óleo. Depois proceder como para suportes novos de madeira.

Aplicação

Agitar o produto até à completa homogeneização. Aplicar sem diluição para aplicações ao rolo ou à trincha.

Condições de Aplicação

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

Higiene, Segurança e Ambiente

S36/37 - Usar vestuário de protecção e luvas adequadas;

S2 - Manter fora do alcance das crianças;
S24 - Evitar o contacto com a pele;
S51 Utilizar somente em locais bem ventilados.

P99 Contém 2-butanona-oxima, bis(2-etilhexanoato) de cobalto. Pode desencadear uma reacção alérgica.

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

Nota

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.