

**26045004 STOP-FERRUGEM**
**Vantagens**

- Aplicação directa sobre a ferrugem
- Forma uma película impermeável à água que impede a formação de ferrugem.

**Propriedades**

- Excelente aplicabilidade e lacagem.
- Excelente poder de cobertura.
- Excelente aderência sobre ferrugem.
- Aspecto brilhante.

**Campo de Aplicação**

Recomendamos a aplicação no exterior e no interior sobre todo peças de ferro que contenham ou não ferrugem.

**Características**

Aspecto..... Brilhante  
Cor..... Branco e cores

Substrato..... Todo o tipo de suportes usados em paredes, madeira e ferro

Viscosidade..... 80±3 KU (a 23°C)  
Densidade..... 1.15 ± 0.03 (a 23°C)  
Nº demãos..... 2 a 3  
Rendimento teórico..... 10 a 12 m<sup>2</sup>/l/d

Processo de aplicação... Trincha e rolo  
Diluyente ..... Sintético  
Dil. Limpeza..... Sintético  
Seco ao tacto..... Aprox 6 hora  
Repintura..... 16 a 24 horas

Compostos Orgânicos Voláteis (COV) Directiva 2004/42/CE  
Valor limite da UE para este produto (cat A/ i): 600 g/l 2007; 500 g/l 2010

Este produto contém no máximo 499 g/l.  
Tipo de embalagens 0.75 e 4 lt

Armazenagem e Estabilidade e Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

**Aplicação**
**Preparação do substrato**

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

**Suportes novos:**

Aplicar directamente o STOP FERRUGEM sobre o ferro sem ser necessário a aplicação de um primário. Deixar secar 16 horas e lixar com uma lixa grão 220. Limpar a poeira e aplicar a segunda de mão. Repetir o processo para a aplicação da terceira de mão.

**26045004 STOP-FERRUGEM***Suporte que apresentem ferrugem:*

Retirar toda a ferrugem solta por meios mecânicos (escova de aço ou lixa) e proceder como para aplicações sobre suportes novos.

*Aplicação*

Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir todas as demãos com 5% em volume com diluente *SINTÉTICO*

*Condições de Aplicação*

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

**Higiene, Segurança e Ambiente**

S36/37 - Usar vestuário de protecção e luvas adequadas;

S2 - Manter fora do alcance das crianças; S24/25 - Evitar o contacto com a pele e os olhos; S51 - Utilizar somente em locais bem ventilados;

S29 - Não deitar os resíduos no esgoto

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

**Nota**

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.