

Vantagens

- Facilidade de limpeza.
- Excelente aplicabilidade e lacagem.
- Bom poder de cobertura.
- Excelente resistência à esfrega.

Propriedades

- Tinta baseada em emulsões aquosas.
- Excelente aplicabilidade e espalhamento, reduzindo os salpicos.
- Excelente resistência ao ataque de algas e fungos.
- Aspecto mate.

Campo de Aplicação

Recomendamos a aplicação no exterior e no interior, sobre todo o tipo de argamassas de cimento, pedra natural, tijolo e superfícies anteriormente pintadas.

Características

| | |
|------------------------------------|--|
| Aspecto..... | Mate |
| Cor..... | Branco e cores |
| Substrato..... | Todo o tipo de suportes usados em paredes |
| Viscosidade..... | 105±5 KU (a 23°C) |
| Densidade..... | 1.43 ± 0.03 (a 23°C) |
| Nº demãos..... | 2 a 3 |
| Rendimento teórico..... | 12 a 14 m ² /l/d |
| Processo de aplicação... | Trincha, rolo anti-gota e pistola airless |
| Diluyente | Água |
| Dil. Limpeza..... | Água |
| Seco ao tacto..... | Aprox 1 hora |
| Repintura..... | 4 a 6 horas |
| Compostos Orgânicos Voláteis (COV) | Directiva 2004/42/CE Valor limite da UE para este produto (cat A/a): 75 g/l 2007; 30 g/l 2010 Este produto contém no máximo 29 g/l. |
| Tipo de embalagens | 1, 5 e 15 lt |
| Armazenagem e Estabilidade | Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos. |

Aplicação**Preparação do substrato**

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos:

Cimento novo, esperar 28 dias após a aplicação do cimento para cura completa, estuque projectado ou gesso cartonado aplicar uma demão

18035001 ARGASUPER

de Primário *PRIMÁQUA*, *ARGALITE* ou *ARGAWAY*. Deixar secar 8 horas e aplicar duas demãos de *ARGASUPER*.

Suporte previamente pintado:

Escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas com as massas *SEMIN* (ver FT). Deixar secar 24 horas e aplicar duas demãos de *ARGASUPER*.

Suportes Caiados:

Lavar a parede com um jacto de água. Aplicar uma demão de Primário *ARGALITE Incolor*. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas aplicar *TOUT NET Solução de Limpeza* de acordo com o BT. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Aplicação

Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir a 1ª demão com 10% a 15% de água em volume e as demãos seguintes aplicar sem diluição.

Condições de Aplicação

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

Higiene, Segurança e Ambiente

S36/37 - Usar vestuário de protecção e luvas adequadas;

S2 - Manter fora do alcance das crianças; S24/25 - Evitar o contacto com a pele e os olhos; S51 - Utilizar somente em locais bem ventilados;

S29 - Não deitar os resíduos no esgoto

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

Nota

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.

Argacol - Tintas e Vernizes, S.A.

Leiria Rua dos Pinhais, Barroinhos 2425-770 Ortigosa

Tel. +351 244 619 900 Fax +351 244 619 909 | 39° 49' 24"N / 08° 50' 34"W

V. N. Famalicão Av. Portas do Minho, 711 4760-706 Ribeirão

Tel. +351 252 910 030 Fax +351 252 910 039 | 41° 21' 47"N / 08° 32' 50"W
geral@argatintas.pt | www.argatintas.pt

