

Vantagens

- Excelente aderência sobre metais nobres e PVC.
- Excelente brilho.
- Não amarelece.

Propriedades

- Excelente aplicabilidade e lacagem.
- Excelente poder de cobertura.
- Esmalte 100% acrílico termoplástico.
- Resistência à intempérie e aos raios ultra violetas.
- Aspecto brilhante.
- Elasticidade suficiente para acompanhar os movimentos do metal.

Campo de Aplicação

Recomendamos a aplicação no exterior e interior, sobre todo o tipo de chapas metálicas - ferro alumínio, zinco, latão – e sobre PVC. Aplicação em portões de fole e locais onde ocorre muito “stress” físico.

Características

Aspecto.....	Brilhante
Cor.....	Branco e cores
Substrato.....	Todo o tipo de suportes usados em paredes, madeira e ferro
Viscosidade.....	95±5 KU (a 23°C)
Densidade.....	1.20 ± 0.03 (a 23°C)
Nº demãos.....	2 a 3
Rendimento teórico.....	8 a 10 m ² /l/d
Processo de aplicação...	Trincha, rolo anti-gota e pistola airless
Diluyente	Água
Dil. Limpeza.....	Água
Seco ao tacto.....	Aprox 3 hora
Repintura.....	10 a 12 horas
Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Directiva 2004/42/CE Valor limite da UE para este produto (cat A/i): 140 g/l 2007; 140 g/l 2010 Este produto contém no máximo 60 g/l.
Tipo de embalagens	0.75 e 4 lt
Armazenagem e Estabilidade	Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

Aplicação**Preparação do substrato**

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos:

Metal: Aplicar três demãos de esmalte **ESACRIL AQUA**

Suporte previamente pintado:

Decapar toda a tinta com o auxílio de **DECAPANTE**. Remover completamente todo o **DECAPANTE** com o auxílio de diluyente **CELULOSO**. Aplicar três demãos de esmalte **ESACRIL AQUA**.

Aplicação

Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir a 1ª demão com 10% e as outras demãos a 5% de água em volume.

Condições de Aplicação

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

Higiene, Segurança e Ambiente

S36/37 - Usar vestuário de protecção e luvas adequadas;

S2 - Manter fora do alcance das crianças; S24/25 - Evitar o contacto com a pele e os olhos; S51 - Utilizar somente em locais bem ventilados;

S29 - Não deitar os resíduos no esgoto

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

Nota

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.