

## 3103800X BDX SOALHOS

**Vantagens**

- Excelente dureza;
- Não amarelecível;
- Excelente resistente à abrasão;

**Propriedades**

- Excelente aplicabilidade e lacagem;
- Excelente resistência a detergentes;
- Um ou dois componentes;
- Aspecto brilhante;

**Campo de Aplicação**

Recomendamos a aplicação no interior, sobre parquet, soalho, portas, corrimões ou móveis.

**Aplicação***Preparação do substrato*

Lixar a madeira no sentido dos veios. Aspirar completamente todos os resíduos da lixagem, deixando a superfície completamente isenta de poeiras.

*Aplicação*

Agitar o produto até à completa homogeneização.

Monocomponente: aplicação directamente, sem diluição, sobre a madeira.

**Características**

Aspecto..... Brilhante ou Meio Brilhante  
Cor..... Incolor

Substrato..... Parquet, Portas e Moveis  
Pot Life 4 horas  
Nº demãos..... 3  
Rendimento teórico..... 12 m<sup>2</sup>/l/d  
Processo de aplicação... Trincha e rolo

Secagem ao pó..... 30 a 60 min (23°C 60%HR)

Secagem ao tacto..... 2 a 6 horas (23°C 60%HR)

Secagem completa..... 5 a 7 dias (23°C 60%HR)

Lixagem..... 1ª demão 1 a 2 horas;  
2ª e seguintes 5 horas

Dil. Limpeza..... Água morna  
Compostos Orgânicos Voláteis (COV) Directiva 2004/42/CE  
Valor limite da UE para este produto (cat A/i): 140 g/l 2007; 140 g/l 2010

Tipo de embalagens Este produto contém no máximo 140 g/l. 0.75 e 4 lt

Armazenagem e Estabilidade e Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

**3103800X BDX SOALHOS**

Bicomponente: adicionar 10% em volume de *CATALISADOR BDX SOALHOS* sobre agitação mecânica.

A agitação deve ser vigorosa para garantir a incorporação é eficaz reduzindo possíveis problemas de crateras no filme final.

A utilização do produto catalisado melhora as propriedades físico-químicas do filme seco.

Caso seja necessário em alguma aplicação o produto pode ser diluído com água até a um máximo de 5%.

**Condições de Aplicação**

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 15°C.

**Higiene, Segurança e Ambiente**

S36/37 - Usar vestuário de protecção e luvas adequadas;

S2 - Manter fora do alcance das crianças; S24/25 - Evitar o contacto com a pele e os olhos; S51 - Utilizar somente em locais bem ventilados;

S29 - Não deitar os resíduos no esgoto

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

**Nota**

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.