

## 18023003 ARGASILK Soft

**Vantagens**

- Facilidade de limpeza.
- Excelente aplicabilidade e lacagem.
- Excelente poder de cobertura.
- É possível aplicar sobre massas decorativas sem o risco de estalar.

**Propriedades**

- Tinta baseada em emulsões aquosas.
- Excelente aplicabilidade e espalhamento, reduzindo os salpicos.
- Resistente ao ataque de algas e fungos.
- Não amarelece.
- Pode ser limpa com um pano húmido sem perder brilho.
- Aspecto sedoso.

**Campo de Aplicação**

Recomendamos a aplicação no exterior e interior, sobre todo o tipo de argamassas de cimento, pedra natural, tijolo e superfícies anteriormente pintadas.

A aplicação em casas de banho e cozinhas facilita o processo de limpeza (podem ser aplicados detergentes diluídos).

**Aplicação****Preparação do substrato**

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

**Suportes novos:**

Cimento novo, esperar 28 dias após a aplicação do cimento para cura completa, estuque projectado ou gesso cartonado aplicar uma demão de Primário *PRIMÁQUA*, *ARGALITE* ou *ARGAWAY*. Deixar secar 8 horas e aplicar duas demãos de *ARGASILK Soft*.

Suporte previamente pintado:

**Características**

Aspecto..... Acetinado  
Cor..... Branco e cores

Substrato..... Todo o tipo de suportes usados em paredes  
Viscosidade..... 95±5 KU (a 23°C)  
Densidade..... 1.27 ± 0.03 (a 23°C)  
Nº demãos..... 2 a 3  
Rendimento teórico..... 12 a 14 m<sup>2</sup>/l/d

Processo de aplicação... Trincha, rolo anti-gota e pistola airless  
Diluyente ..... Água  
Dil. Limpeza..... Água  
Seco ao tacto..... Aprox 1 hora  
Repintura..... 4 a 6 horas

Compostos Orgânicos Voláteis (COV) ..... Directiva 2004/42/CE  
Valor limite da UE para este produto (cat A/a): 75 g/l 2007; 30 g/l 2010

Este produto contém no máximo 29 g/l.  
Tipo de embalagens ..... 1, 5 e 15 lt

Armazenagem e Estabilidade ..... Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

**18023003 ARGASILK Soft**

Escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas com as massas *SEMIN* (ver FT). Deixar secar 24 horas e aplicar duas demãos de *ARGASILK Soft*.

**Suportes Caiados:**

Lavar a parede com um jacto de água. Aplicar uma demão de Primário *ARGALITE Incolor*. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas aplicar *TOUT NET Solução de Limpeza* de acordo com o BT. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

**Aplicação**

Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir a 1ª demão com 10 a 15% de água em volume e as demãos seguintes aplicar sem diluição.

**Condições de Aplicação**

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

**Higiene, Segurança e Ambiente**

S36/37 - Usar vestuário de protecção e luvas adequadas;

S2 - Manter fora do alcance das crianças; S24/25 - Evitar o contacto com a pele e os olhos; S51 - Utilizar somente em locais bem ventilados;

S29 - Não deitar os resíduos no esgoto

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

**Nota**

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.