

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

# Verniz Seda

Interior

1.	Descrição	Verniz formulado com base em resina alquídicas e alquídicas modificadas com uretano.
2.	Utilização	Na construção civil, para envernizamento de superfícies de madeira no interior.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelente aspecto decorativo ( brilho tipo seda)</li> <li>• Boa lacagem</li> <li>• Facilidade de aplicação</li> <li>• Bom rendimento</li> </ul>
4.	Características	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brilho: Acetinado</li> <li>- Densidade: 0,953 (a 23°C)</li> <li>- Viscosidade: 80-90 KU (a 23°C)</li> <li>- Sólidos em volume: 50,1%</li> <li>- Ponto de inflamação: 34°C</li> <li>- Valor limite da UE para este produto (subcat. A/e): 500 g/l (2007)/ 400 g/l (2010). Este produto contém no máx. 397 g/l COV.</li> </ul>
5.	Preparação da superfície	De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, desengorduradas e secas. Em superfícies "vidradas" e rijas é conveniente efectuar uma lixagem geral, de modo a criar uma melhor base de aderência.
6.	Aplicação	<p><b>Madeiras novas:</b></p> <p>Aplicar 2 demãos de <b>Bondex Tratamento refª 4380</b>.</p> <p>Em acabamentos com poro à vista, aplicar 2-3 demãos de verniz, procedendo a uma ligeira passagem à lixa entre as demãos. Para acabamentos com poro fechado, aplicar 1-2 demãos de <b>Tapa-Poros WB refª 5075</b> e, após lixagem, 2 demãos de verniz .</p> <p><b>Madeira já envernizadas:</b></p> <p>Após lixagem (com lixa fina, para despolir), aplicar 1 ou 2 demãos de verniz, procedendo a ligeira lixagem entre demãos.</p>
7.	Sistema de aplicação	Trincha ou rolo: sem diluição
8.	Rendimento	12-14 m <sup>2</sup> /L (por demão)
9.	Secagem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ao tacto: 3-4 h (a 23°C)</li> <li>• Entre demãos : aprox. 24h</li> <li>• Para utilização: aprox 24h</li> </ul>
10.	Limpeza	Diluyente <b>Sintético refª 8003</b> .
11.	Indicações importantes	Após longos periodos de armazenamento o produto tem tendência a apresentar um ligeiro sedimento, facilmente dispersável. Recomenda-se pois uma agitação suave do verniz antes da aplicação.

*Nota:* As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o n/ Serviço a clientes Telf. 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Técnico Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

