

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

Primário Aparelho para Madeiras

1.	Descrição	Primário com base em resina alquídica, pigmentada de modo adequado à utilização em sistemas de pintura para madeiras.
2.	Utilização	Na preparação de superfícies de madeira, em interiores e exteriores.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Grande facilidade de aplicação e lixagem • Lacagem perfeita • Boa cobertura • Rápida secagem e enrijamento
4.	Características	<ul style="list-style-type: none"> - Brilho: Fosco - Densidade: 1,539 (branco) - Viscosidade: 75-85 ISO 6 (a 23°C) - Sólidos em volume: 53,5% - Ponto de inflamação: 40°C - Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 450 g/l (2007). Este produto contém no máx. 410 g/l COV.
5.	Preparação da superfície	<p>De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de poeiras e gorduras e bem secas.</p> <p>Em pinturas novas, proceder à imunização da madeira, aplicando Bondex Tratamento refª 4380.</p> <p>Em repinturas, remover toda a tinta mal aderente (se necessário poderá aplicar o Bondex Decapante para madeiras refª 8014), procedendo de seguida a uma lixagem geral.</p>
6.	Aplicação	Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar uma ou duas demão de Primário para Madeiras refª 1410 .
7.	Sistema de Aplicação	Trincha, rolo ou pistola: sem diluição.
8.	Rendimento	8-10 m ² /L (por demão), dependendo do estado da superfície.
9.	Secagem	<ul style="list-style-type: none"> • Ao tacto: aprox 1 hora • Entre demãos: aprox 6 horas
10.	Limpeza	Com o diluente sintético refª 8003

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808502000, ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

