

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

Primário Multi-Usos

1.	Descrição	Primário aquoso baseado em resina acrílica.
2.	Utilização	Como primário para interiores e exteriores, com excelente aderência em múltiplas superfícies como madeira, alumínio, zinco, cimento, cobre, PVC, azulejos, vidro.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Fácil aplicação. • Excelente aderência e flexibilidade. • Repintável com esmaltes sintéticos e aquosos. • Resistentes aos raios UV.
4.	Características	<ul style="list-style-type: none"> - Cor: branco - Brilho: acetinado (15% com ângulo de 60°) - Densidade: 1,2 (a 20°C) - Viscosidade: fuso 6,60 rpm = 15 poises (Brookfield) - Sólidos em volume: 35% - Ponto de inflamação: não inflamável - Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 140 g/l (2007/2010). Este produto contém no máx. 70 g/l COV.
5.	Preparação da superfície	De um modo geral, não é necessário lixar a superfície a pintar, basta uma limpeza e/ou desengorduramento da superfície para se obter boa aderência.
6.	Aplicação	Antes da aplicar, agitar o primário de modo suave até este se apresentar perfeitamente homogénea. Aplicar 1 demão de Primário Multi-usos.
7.	Sistema de aplicação	<p>Aplicações com trincha: normalmente sem diluição.</p> <p>Aplicações com pistola: utilizar bico 11 (pistola airless)</p>
8.	Rendimento	10 m ² /l
9.	Tempo Secagem	Ao tacto: aprox 30 minutos Intervalo para sobrepintura: 48 a 72 h
10.	Limpeza	Com água
11.	Indicações Importantes	<ul style="list-style-type: none"> • O produto deve ser aplicado a uma temperatura ambiente e do substrato superior a 5° C. A humidade relativa deverá ser inferior a 80%. • Como há diferentes métodos de tratamento, deve ser feito um ensaio prévio de aderência em galvanizados novos e mosaicos. • Em qualquer caso, se pretender verificar a aderência do primário, esta só deve ser feita 2 dias após a secagem do produto.

Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.

