

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

# DYMATT

Interior / Exterior

1.	Descrição	Tinta à base de resinas alquídicas médias em óleo pigmentos escolhidos a fim de proporcionar grande resistência à degradação da cor e cargas apropriadas.
2.	Utilização	Para a pintura de madeiras e metais em interiores e exteriores quando se pretende um acabamento mate.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Excelente retenção de cor</li> <li>- Boa durabilidade em exterior</li> <li>- Excelente lacagem</li> <li>- Boa cobertura</li> </ul>
4.	Características	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brilho: Mate</li> <li>- Cores: Branco, preto e cores afinadas no sistema automático de afinação de cor</li> <li>- Densidade: 1,44 ± 0,02 (a 23°C)</li> <li>- Viscosidade: 85-95 KU (a 23°C)</li> <li>- Teor de sólidos (em volume): 62,59 ± 1%</li> <li>- Ponto de Inflamação: 21-55°C (de acordo com a Directiva Preparações Perigosas 1999/45/CE)</li> <li>- Valor limite da UE para este produto (sub cat A/d): 300 g/l. Este produto contém no máx. 300 g/l COV</li> </ul>
5.	Preparação da Superfície	<p>De um modo geral, as superfícies a pintar devem estar bem secas, isentas de poeiras, areias soltas, gorduras e preparadas com primários adequados à sua natureza. Limpeza da superfície, no caso de ter ferrugem até ao grau Sa 2 1/2 ou St2 (norma ISO 8501).</p> <p><b>Pinturas de Raiz:</b> Recomenda-se o emprego dos seguintes produtos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Metais ferrosos</u> : <b>Primário Sintético ref<sup>o</sup> 1170-610</b> ou <b>Primário para Ferro ref<sup>o</sup> 1490</b>.</li> <li>• <u>Metais não ferrosos</u> : <b>Primário Multi-usos ref<sup>o</sup> 1495</b>.</li> </ul> <p><b>Repinturas:</b> Se a pintura anterior se encontra em bom estado, proceder a uma limpeza e lixagem cuidadosa (até se despolir totalmente a película de tinta). Pode então aplicar-se a nova camada de <b>DYMATT</b>.</p> <p>No caso da pintura antiga se encontrar em mau estado, deverá proceder-se à decapagem total da tinta, utilizando (quando possível) o <b>Decapante ref<sup>o</sup> 8008</b> (**). O esquema de pintura a adoptar será idêntico ao de uma pintura de raiz.</p> <p>(**) No caso de madeiras utilizar Bondex Decapante para Madeiras ref<sup>o</sup> 8014.</p>
6.	Aplicação	<p>Homogeneizar o produto, por agitação, e deixar repousar alguns minutos antes de aplicar. Aplicar 3 demãos de esmalte.</p> <p>Atendendo ao tempo de secagem deste produto recomendamos a aplicação de espessuras de filme baixas (máx 50 µm secos por camada)</p>
7.	Sistema de Aplicação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trincha ou rolo: sem diluição.</li> </ul>
8.	Rendimento médio	10-12m <sup>2</sup> /L (por demão)
9.	Secagem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ao tacto: mínimo 8 h (a 23°C)</li> <li>• Para repintura: mínimo 24h</li> </ul>
10.	Limpeza	<b>Diluyente Sintético ref<sup>o</sup> 8003</b> seguida de lavagem com água e sabão
11.	Indicações Importantes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• As resinas alquídicas que entram na composição deste produto, têm como característica normal a alteração da brancura em condições adversas, como a sua utilização em zonas não iluminadas pela luz solar.</li> <li>• Evitar a aplicação do produto com temperatura ambiente superior a 35°C ou inferior a 5°C e com humidade relativa superior a 80%.</li> <li>• Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendados na aplicação de tintas e na Ficha de Dados de Segurança do produto.</li> </ul>

*Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou o serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.*

