

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

Terracril

Interior/Exterior

1.	Descrição	Tinta semi-mate à base de polímeros acrílicos em fase aquosa, combinado com pigmentos especiais altamente resistentes à fricção mecânica.
2.	Utilização	Especialmente recomendada para aplicação em vários tipos de pavimentos desportivos como campos de ténis, assim como terraços, varandas, zonas comerciais, parques de estacionamento de tráfico reduzido, parques de industriais ou outros locais onde não seja exigida muita resistência mecânica e não sujeitos a agentes químicos.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Muito resistente ao tráfico pedonal. • Óptima aderência. • Anti-poeira, evita o aparecimento de pó nos pavimentos onde é aplicado. • Adequado para exterior.
4.	Características	<ul style="list-style-type: none"> - Brilho: semi-mate - Cores: Branco, vermelho tenis, verde tenis, verde solo, cinzento claro e cinzento medio - Densidade: 1,30 (a 23°C) - Viscosidade: 26 ± 5 poises (a 23°C) - Ponto de inflamação: não inflamável - Produto fora do âmbito da Diretiva VOC
5.	Preparação da superfície	<p>De um modo geral, as superfícies a pintar devem estar bem secas, isentas de poeiras, areias soltas e gorduras.</p> <p>Pintura de raiz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em betonilhas novas, é fundamental aguardar a “cura” do cimento (dependendo do tipo de argamassa usada, sugere-se um mínimo de 30 dias). - Zonas deterioradas ou com fraca resistência devem ser devidamente reparadas. Aplicar então, uma demão de preparação da tinta diluída de 10 a 20%. Esta demão uniformiza a absorção da superfície e deve ser tanto mais diluída quanto mais “vidrada” se apresente a superfície. Após boa secagem pode então aplicar-se o acabamento. <p>Repinturas: Remover toda a tinta antiga mal aderente, efectuando de seguida uma limpeza geral. Após secagem, aplicar a demão de preparação nas zonas reparadas. Caso seja necessário, efectuar previamente um despolimento geral e se necessário aplicar uma demão de primário de adesão adequado ao tipo de tinta existente.</p>
6.	Aplicação	<p>Após correcta preparação da superfície, aplicar a tinta em 3 demãos.</p> <p>Para melhorar o efeito anti-derrapante, espalhar uma camada de Dyrusand ref. 9380 em excesso sobre a superfície pintada antes de secar. Aspirar a sílica não aderida á tinta seca e aplicar mais uma ou duas demãos de Terracril.</p>
7.	Sistema de aplicação	Trincha, rolo ou pistola. Adicionar água, nas seguintes proporções: 10% na 1ª demão e 5 a 10% nas demãos seguintes.
8.	Rendimento	4-5 m ² /L por demão (de acordo com a rugosidade ou a absorção da superfície)
9.	Secagem	<ul style="list-style-type: none"> • Entre demãos: 4h (no mínimo) • Endurecimento total: 3 a 5 dias
10.	Limpeza	Água.
11.	Indicações importantes	<ul style="list-style-type: none"> • Não diluir em proporções superiores às indicadas • Não aplicar com chuva, nem em superfícies com temperatura inferior a 5°C nem superiores a 35°C

Nota: Os valores apresentados como características referem-se à cor branca, para as restantes cores são de admitir pequenas diferenças. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808502000, ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

