

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

PRIMÁRIO PARA FACHADAS

1.	Descrição	Primário para fachadas à base de resinas acrílicas e de piolite. Foi desenvolvido para reforçar a protecção das fachadas e melhorar a adesão das tintas de acabamento.
2.	Utilização	É utilizado em superfícies de alvenaria exteriores lisas ou rugosas (betão, pedra, reboco novo ou antigo, cerâmica porosa, etc). Devido às características da resina, este primário pode ser aplicada em condições de humidade da superfície e da humidade relativa acima dos valores normais. No entanto, para uma maior durabilidade do esquema de pintura, a sua aplicação em condições extremas deve ser evitada.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Aumenta a durabilidade das tintas de acabamento • Promove a aderência das tintas de acabamento • Fixa, regulariza e torna opaco o substracto • Não salpica , não escorre
4.	Características	<ul style="list-style-type: none"> - Cor: branco - Brilho: mate - Viscosidade: 25 ± 5 (viscosidade Brookfield a 20°C Br6 100T/mn) - Ponto de inflamação: 21-55 °C (De acordo com a Directiva Preparações Perigosas 1999/45/CE) - Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 450 g/l (2007). Este produto contém no máx. 444 g/l COV
5.	Preparação da superfície	<p>De um modo geral, as superfícies a pintar devem estar preferencialmente secas, limpas,desinfectadas de algas e fungos, desengorduradas e isentas de pó. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.</p> <p>Superfícies novas, porosas ou pulverulentas : Efectuar uma lavagem com água de alta pressão (40 bar no mínimo) e aguardar completa secagem da superfície.</p> <p>Superfícies envelhecidas : Eliminar tinta antiga mal aderente através de lavagem de alta pressão (60 bar no mínimo) ou através de decapagem química, se necessário. Os resíduos resultantes doprocesso de lavagem ou decapagem devem ser completamente eliminados. Aguardar completa secagem da superfície. Musgos, algas e outros tipos de microorganismos devem ser eliminados por desinfectação. Utilizar para o efeito o produto Dyrup Anti-Musgos (refª 8570)</p>
6.	Aplicação	Antes de aplicar, mexer a tinta suavemente até esta se apresentar perfeitamente homogénea. Aplicar uma demão de Primário para Fachadas , sem diluição.
7.	Sistema de aplicação	Trincha ou rolo.
8.	Rendimento	8 a 10 m ² /L dependendo do tipo e absorção da superfície
9.	Secagem	<p>Ao tacto: aproximadamente 1 hora</p> <p>Repintura: aproximadamente 6 horas</p> <p>(23°C e 60% humidade relativa)</p>
10.	Limpeza de Ferramentas	Com diluente sintético refª 8003 , seguida de lavagem com água e detergente.
11.	Acabamento	Com tintas plásticas, lisas ou texturadas e também com membrana elástica se a superfície tiver uma percentagem de humidade inferior a 50%.

Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.

