

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

Elements

Interior

1.	Descrição	Tinta baseada em emulsão aquosa de copolímeros acrílicos e pigmentação selecionada.
2.	Utilização	Para a decoração de espaços interiores como acabamento mate.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none">• Fácil de aplicar• Bom poder de cobertura.• Cheiro suave• Lavável
4.	Características	<ul style="list-style-type: none">- Cor: ver catálogo- Brilho: mate- Densidade: 1,407 a 1,494 (a 23°C) (consoante a cor)- Viscosidade: 110-115 KU (a 23°C)- Sólidos em volume: 40,0 ± 1,0 %- Ponto de inflamação: não inflamável- Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 5 g/l COV
5.	Preparação da superfície	<p>De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas e secas.</p> <p>No caso de repinturas, remover o filme da tinta antiga mal aderente e proceder a uma limpeza geral.</p> <p>Casos especiais</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Superfícies caiadas, paredes ou pinturas a giz</u>: antes da aplicação da tinta, escovar intensamente e aplicar uma demão de Dyrup Fix refº 8555.• <u>No interior, especificamente nos locais propícios ao desenvolvimento de bolores</u>, (locais húmidos, sombrios ou mal ventilados) aplicar a tinta com 10% de Aditivo Anti-Bolores e Anti-Algas refº 5310.• <u>Superfícies interiores com absorção intensa ou não uniforme</u>: aplicar previamente uma demão suplementar da tinta (convenientemente diluído). Em casos mais difíceis aplicar o selante aquoso Seláqua refº 5080, ou Seláqua-P refº 5090. No caso de superfícies muito alcalinas aplicar o Isolon refº 5088, de acordo com as respectivas informações técnico comerciais.
6.	Aplicação	Aplicar 2 ou 3 demãos de Elements refº 41735
7.	Sistema de aplicação	Trincha ou rolo ou pistola, sem diluição.
8.	Rendimento	8 a 12 m ² /l por demão, variando em função do suporte e da forma de aplicação
9.	Secagem	Ao tacto: aprox 30 min Entre demãos: aprox. 4 horas, em ambiente seco e ventilado Para utilização: aprox. 12 horas
10.	Limpeza das ferramentas	Água e detergente.
11.	Indicações importantes	<ul style="list-style-type: none">• Tal como outros produtos mate, este produto poderá ganhar brilho se for friccionado.• Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 35°C

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808502000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.



DYRUP

TINTAS DYRUP, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26
2686-997 Sacavém
Tel.: +351 21 841 02 00
www.dyrup.pt