



○ **Elements Seda** é uma tinta plástica formulada à base de emulsão aquosa de copolímeros vinílicos e pigmentação seleccionada.

0,75L

2,5L

○ Acabamento **Acetinado**

○ Disponível em **várias cores**



TIPO DE PRODUTO	LOCAL DE APLICAÇÃO	SUportes
Tinta plástica	Interior	Alvenaria , estuque



PROPRIEDADES

Lavável

Cheiro Suave

Fácil Aplicação

Secagem Rápida

BENEFÍCIOS

Paredes limpas durante mais tempo

Sem cheiro

Simple de utilizar

Menos tempo de espera

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- RENDIMENTO:
8-12 m²/L (por demão)
- SECAGEM AO TATO:
Aprox. 30 min
- SECAGEM ENTRE DEMÃOS:
Min. 3h
- SECAGEM PARA UTILIZAÇÃO:
Aprox. 12h

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- DENSIDADE: **1,115-1,210** (a 23°C) (consoante a cor)
- VISCOSIDADE: **92-98 KU** (a 23°C)
- SÓLIDOS EM VOLUME: **32,5±1%**
- PONTO DE INFLAMAÇÃO: **não inflamável**

Valor limite da UE para estes produtos (subcat. A/a): 30 g/l (2010). Estes produtos contém no máx. 30 g/l COV.

ELEMENTS SEDA

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REFª 41746 ITC N° 791

MAR-2013 (WP1348)

Preparação da superfície

De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas e secas.

Por norma, as superfícies devem ser preparadas com os primários **Seláqua refª 5080** ou **Isolon refª 5088** ou **Seláqua-P refª 5090**.

Em caso de repinturas, remover a tinta mal aderente, reparar as fissuras e se existirem bolores, desinfetar com **Dyruwash refª 9360**

- Casos especiais**
- Superfícies caídas, paredes ou pinturas a giz: Antes da aplicação da tinta, escovar intensamente e aplicar uma demão de **Dyrufix refª 37031**.
- Em interiores, nos locais propícios ao desenvolvimento de bolores (locais húmidos, sombrios ou mal ventilados), aplicar a tinta com 10% em volume de **Aditivo Anti-Bolores e Anti-Algas refª 5310**. As zonas já atacadas devem ser previamente lavadas com **Dyruwash refª 9360**.
- Superfícies em gesso cartonado: aplicar **Dyruplad refª 5112**.
- Superfícies com elevada alcalinidade: aplicar **Isolon refª 5088**.

Aplicação

Homogeneizar muito bem a tinta antes de aplicar. Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar 2-3 demãos da tinta. Adicionar 15-20% de água potável na primeira demão e 5-10% nas seguintes demãos.

Sistema de aplicação

- Trincha ou Rolo

Limpeza de ferramentas

- Água.

Indicações importantes

- O produto tem que ser aplicado com uma temperatura entre 5° e 35°C e uma humidade relativa inferior a 85%.

Nota: Os valores apresentados como características referem-se à cor branca, para as restantes cores são de admitir pequenas diferenças. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.