

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

Bondex Contrastes Mate

TINTA PLÁSTICA

Interior

1.	Descrição	Tinta baseada em emulsão estireno/acrilica em fase aquosa.
2.	Utilização	Na construção civil como acabamento mate, no interior.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none">• Lavável.• Secagem rápida.• Boa aderência em paredes.
4.	Características	<ul style="list-style-type: none">- Cor: conforme catálogo- Brilho: mate- Densidade: 1,38 - 1,54 (a 23°C) dependendo das cores- Viscosidade: 110-120 KU (a 23°C)- Sólidos em volume: 34-41% (dependendo das cores)- Ponto de inflamação: não inflamável- Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 30 g/l COV
5.	Preparação da superfície	<p>De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas e secas. No caso de repinturas, remover o filme da tinta antiga mal aderente e proceder a uma limpeza geral.</p> <p>Casos especiais</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Superfícies caiadas, paredes ou pinturas a giz</u>: antes da aplicação de Bondex Contrastes Mate, escovar intensamente e aplicar uma demão de Dyrufix refª 37031.• <u>No interior, especificamente nos locais propícios ao desenvolvimento de bolores</u>, (locais húmidos, sombrios ou mal ventilados) aplicar Bondex Contrastes Mate com 10% em volume de Aditivo Anti-Bolores e Anti-Algas refª 5310. As zonas já atacadas devem ser previamente lavadas com Dyruwash refª 9360.• <u>Superfícies interiores com absorção intensa ou não uniforme</u>: aplicar previamente uma demão suplementar de Bondex Contrastes Mate (convenientemente diluído). Em casos extremos aplicar Isolon refª 5088 ou o selante aquoso Seláqua refª 5080, ou Seláqua-P refª 5090, de acordo com as respectivas informações técnico comerciais.
6.	Aplicação	Aplicar 2 ou 3 demãos de Bondex Contrastes Mate . Agitar bem antes de usar
7.	Sistema de aplicação	Trincha ou rolo adicionar 15-20% de água na 1ª demão e 5-10% nas seguintes.
8.	Rendimento	8-12 m ² /l (cada demão)
9.	Secagem	Ao tacto: aprox 30 minutos Entre demãos: aprox 3 horas Para utilização: aprox 12 horas
10.	Limpeza	Água e detergente
11.	Indicações importantes	Tal como outros produtos mate, este produto poderá ganhar brilho se for friccionado.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808502000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

**DYRUP**

TINTAS DYRUP, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26
2686-997 Sacavém
Tel.: +351 21 841 02 00
www.dyrup.pt