

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

Bondex Classic Mate

1.	Descrição	Impregnante, transparente e corado, formulado com resinas alquídicas e pigmentos transparentes de grande estabilidade, completados com agentes imunizadores de superfície.
2.	Utilização	Para embelezamento, protecção e conservação de todo o tipo de madeiras no interior e exterior.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none">• Coloração de grande resistência• Excelente resistência à intemperie• Contém agentes hidrófugos e fungicidas de superfície.
4.	Características	<ul style="list-style-type: none">- Cor: Várias- Brilho: mate em superfícies absorventes e ligeiramente acetinado em superfícies saturadas- Densidade 0,87 ± 0,01- Viscosidade: 10 s DIN 4 (a 20°C)- Sólidos em peso: 35%- Ponto de inflamação: > 61°C- Valor limite da UE para este produto (subcat. A/e): 500 g/l (2007)/400 g/l (2010). Este produto contém no máx. 400 g/l COV
5.	Preparação da superfície	De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e ebem secas. No caso de madeiras já pintadas ou envernizadas, remover todo o revestimento por lixagem, raspagem ou “ queima”, de modo a permitir a penetração do Bondex. Para um tratamento preventivo e/ou curativo contra fungos e insectos, aplicar previamente o Bondex Tratamento refª 4380 .
6.	Aplicação	Mexer bem antes de utilizar. No exterior aplicar 2 demãos de Bondex Mate colorido. No interior aplicar 2 demãos de Bondex Mate colorido ou incolor.
7.	Sistema de aplicação	<ul style="list-style-type: none">• Trincha sem diluição.
8.	Rendimento	14 m ² /L (por demão) (este valor depende do tipo de madeira e da sua absorção)
9.	Secagem	<ul style="list-style-type: none">• Ao tacto: aprox 6h (a 20°C)• Entre demãos: aprox 24h (a 20°C)• Para utilização: aprox 24h (a 20°C)
10.	Limpeza	Diluyente sintético
11.	Indicações Importantes	<ul style="list-style-type: none">• Em exteriores, não deve aplicar-se isoladamente o Bondex Mate incolor.• Todas as cores podem ser misturadas entre si, possibilitando assim a obtenção de tons intermédios.• O brilho poderá aumentar com o nº de demãos.

Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou o serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.



DYRUP

TINTAS DYRUP, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26
2686-997 Sacavém
Tel.: +351 21 841 02 00
www.dyrup.pt