

# LONGA DURAÇÃO

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REFª 4419 ITC Nº: 783



JAN-2012 (WP1312)



- **Bondex Longa Duração** é um **óleo pigmentado**, hidrófugo de base aquosa, resultante da mistura de diferentes óleos naturais, indicado para a manutenção, proteção e decoração de todas as madeiras exóticas e/ou tratadas em autoclave (mobiliário de jardim, bancos, móveis, terraços, cercas, decks de piscinas, etc)
- Brilho **Acetinado**
- Disponível em **Natural, Teca, Cinzento**

0,75L

2,5L

5L



| TIPO DE PRODUTO | LOCAL DE APLICAÇÃO  | SUportes |
|-----------------|---------------------|----------|
| Óleo pigmentado | Interior / Exterior | Madeiras |



## PROPRIEDADES

Hidrófugo e deixa respirar a madeira

Transitável

Resiste aos UV's

Resistente à água com cloro

Inodoro

## BENEFÍCIOS

Preserva a madeira

Excelente resistência ao desgaste

Maior durabilidade

De fácil utilização

Sem cheiro

## CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- RENDIMENTO:  
**12 m²/L (por demão)** variavel segundo o tipo de madeira e o estado da superfície
- SECAGEM AO TATO:  
**30 min (20°C)**
- SECAGEM ENTRE DEMÃOS:  
**aprox 3 h (20°C)**
- SECAGEM TOTAL:  
**aprox 24h** (a secagem durante o inverno poderá ser mais elevada)

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- DENSIDADE: **0,835 - 0,84**
- SÓLIDOS EM PESO: **aprox 31%**
- PONTO DE INFLAMAÇÃO: **Não inflamável**

# LONGA DURAÇÃO

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REFª 4419 ITC Nº: 783

JAN-2012 (WP1312)

## Preparação da Superfície

- De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. No caso de madeiras já pintadas ou envernizadas, remover todo o revestimento por lixagem, raspagem, de modo a permitir a penetração do produto.
- Para madeiras exóticas novas, recomenda-se a cura da madeira durante 3 a 6 meses.

## Aplicação

- Homogeneizar bem o produto antes de utilizar. Aplicar 2 a 3 demãos de produto até que a madeira esteja saturada e no sentido dos veios. O produto excedente deve ser removido ao fim de 30 min com um pano macio.
- No caso duma manutenção, aplicar 1 a 2 demãos de produto, dependendo da degradação da madeira.

## Sistema de Aplicação

- Trincha, pincel ou pulverização, sem diluição.

## Limpeza de ferramentas

- Água e sabão

## Indicações importantes

- A humidade da madeira no momento da aplicação deve ser inferior a 15%.
- A aplicação deve ser feita para temperaturas superiores a 10°C e uma humidade relativa inferior a 50% .
- A aplicação do produto deve ser feita ao abrigo do sol.
- Proteger a madeira da chuva pelo menos 24h após a aplicação.
- A cor final vai depender do tipo/cor da madeira onde é aplicado o produto.
- Este produto é de acabamento sendo incompatível com a aplicação de vernizes, velaturas, esmaltes.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.