

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

Bondex Deck

1.	Descrição	Bondex Deck é um óleo pigmentado, hidrófugo em base solvente, de acabamento mate.
2.	Utilização	Especialmente concebido para a manutenção de decks de madeira exótica (ex: teka, nyatoh, bangkirai, meranti, ipe, etc) assim como madeiras tratadas por autoclave, no exteriores.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none">• Hidrófugo• Excelente resistência ao desgaste, transitável.• Resiste aos UV's• Penetra em profundidade, nutrindo a madeira• Excelente repelência à sujidade (limpeza fácil)
4.	Características	<ul style="list-style-type: none">- Densidade 0,9 ± 0,01- Viscosidade: >62 s ISO copo 6 (23°C)- Sólidos em peso: 51%- Ponto de inflamação: 62°C
5.	Preparação da superfície	De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. No caso de madeiras já pintadas ou envernizadas, remover todo o revestimento por lixagem, raspagem, de modo a permitir a penetração do produto.
6.	Aplicação	Homogeneizar bem o produto antes de utilizar. Aplicar 2 a 3 demãos de Bondex Deck até que a madeira esteja saturada e no sentido dos veios. O produto excedente deve ser removido ao fim de 30 min com um pano macio. Proceder a uma manutenção anual, aplicando 1 a 2 demãos de produto, dependendo da degradação da madeira.
7.	Sistema de aplicação	<ul style="list-style-type: none">• Trincha sem diluição.
8.	Rendimento	10-16 m ² /L (por demão)(variavel segundo o tipo de madeira e o estado da superfície)
9.	Secagem	<ul style="list-style-type: none">• Ao tacto: aprox 3 - 5 h (a 23°C)• Entre demãos: aprox 24h (a 20°C)• Endurecimento total : aprox 48 h
10.	Limpeza	Diluyente sintético
11.	Indicações Importantes	<ul style="list-style-type: none">• A humidade da madeira no momento da aplicação deve ser inferior a 18%.• A aplicação deve ser feita para temperaturas superiores a 5°C e uma humidade relativa inferior a 80% .

Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou o serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.

**DYRUP**

TINTAS DYRUP, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26
2686-951 Sacavém
Tel.: +351 21 841 02 00
www.dyrup.com