

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

Bondex Parquet

1.	Descrição	Verniz monocomponente em fase aquosa, à base de resina acrílica.
2.	Utilização	Para o envernizamento de todo o tipo de soalho, e todas as madeiras interiores necessitadas de uma protecção de longa duração.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none">• Pronto a ser usado, sem diluição• Secagem rápida• Sem cheiro
4.	Características	<ul style="list-style-type: none">- Brilho: acetinado (ref. 4560) ou brilhante (ref. 4565)- Densidade: 1,065 ± 0,015- Viscosidade: 48 ± 3 s DIN 4 (a 23°C)- Sólidos em peso: 30,5%- Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010). Este produto contém no máx. 63 g/l COV
5.	Preparação da superfície	De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Para um tratamento preventivo e/ou curativo contra fungos e insectos, aplicar previamente o Bondex tratamento ref. 4380 .
6.	Aplicação	Aplicar 2 a 3 demãos (consoante o desgaste do substrato vai estar sujeito) cruzando e alisando no sentido dos veios da madeira. Entre demãos é aconselhável uma ligeira lixagem, para um acabamento mais perfeito.
7.	Sistema de aplicação	Pincel ou trincha sem diluição
8.	Rendimento	9-10 m ² /l por demão
9.	Secagem	<ul style="list-style-type: none">• Ao tacto : aprox 1 h• Entre demãos: aprox 3h (a 20°C)• Para utilização: aprox 24h (a 20°C)
10.	Limpeza	Água.
11.	Indicações importantes	<ul style="list-style-type: none">• O verniz acetinado após algum tempo de armazenagem, tem tendência a apresentar um ligeiro depósito facilmente dispersável. Recomenda-se uma homogeneização do produto antes da aplicação.• Se for necessário alterar a cor da madeira, deverá utilizar-se o Bondex Extra Acetinado ref. 4153 ou a Velatura Opaca ref. 4243. Nestes casos deverá aguardar 3 a 4 dias antes de aplicar o verniz Bondex Parquet.

Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou o serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.



DYRUP

TINTAS DYRUP, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26
2686-997 Sacavém
Tel.: +351 21 841 02 00
www.dyrup.pt