

## INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

# Bondex ADN Acetinado 10 anos

1.	Descrição	Velatura para madeira de acabamento transparente e corada, formulado com resinas acrílicas em fase aquosa. A sua inovadora fórmula com TEFLON®, proporciona uma protecção e qualidade superior à película que a velatura forma sobre a madeira, conferindo uma óptima impermeabilização.
2.	Utilização	Para embelezamento, protecção e conservação de todo o tipo de madeiras (excepto soalhos altamente transitáveis) no interior e exterior.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contém filtros Anti-UV protegendo a madeira da “descoloração” produzida pela sua exposição ao sol</li> <li>• Excelente impermeabilização (efeito peróla)</li> <li>• Microporoso: impermeável à água mas deixa respirar a madeira</li> <li>• Bom encosturamento</li> <li>• Boa penetração do produto na madeira, devido às nanopartículas da sua composição.</li> <li>• Repele a água imediatamente após a aplicação.</li> </ul>
4.	Características	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cor: Várias</li> <li>- Brilho: acetinado</li> <li>- Classificação: AFNOR NF 36-005- famille 1 - Classe 7b2</li> <li>- Densidade: 1,03 ± 0,02</li> <li>- Sólidos em peso: 25% ± 2</li> <li>- Ponto de inflamação: não inflamável</li> <li>- Valor limite da UE para este produto (subcat. A/e): 150 g/l (2007)/130 g/l (2010). Este produto contém no máx. 15 g/l COV</li> </ul>
5.	Preparação da superfície	<p>De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e ebem secas. No caso de madeiras já pintadas ou envernizadas, remover todo o revestimento por lixagem, raspagem ou “queima”, de modo a permitir a penetração do Bondex.</p> <p>Para um tratamento preventivo contra fungos e insectos, aplicar previamente o <b>Bondex Extra Tratamento refª 4150</b>. Em madeiras que apresentem sintomas de ataque de fungos e/ou insectos, aplicar previamente <b>Xylophene S.O.R.2 ref. 1075</b> sobre a madeira virgem.</p>
6.	Aplicação	<p>Mexer bem antes de utilizar. Aplicar o produto, cruzando e afagando no sentido do veio da madeira. Lixar entre demãos com uma lixa de 220-240. No exterior aplicar 3 demãos de Bondex ADN Acetinado colorido. No interior aplicar 2 demãos de Bondex ADN Acetinado colorido ou incolor.</p> <p>Se pretende aplicar uma camada de manutenção, proceda a uma limpeza da superfície mediante uma lixa de grão fino, sem exercer muita pressão e aplique Bondex ADN Acetinado 10 anos.</p>
7.	Sistema de aplicação	Trincha sem diluição. (o produto não deve ser pulverizado)
8.	Rendimento	10m <sup>2</sup> /L por demão (300 ml/m <sup>2</sup> para 3 demãos) (este valor depende do tipo de madeira e da sua absorção)
9.	Secagem	<p>Temperatura ambiente de 23°C e 60% de humidade relativa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ao tacto: aprox 1h</li> <li>• Entre demãos: aprox 3h</li> <li>• Para utilização: aprox 12h</li> </ul> <p>O tempo de secagem deste produto poderá aumentar durante a época do Inverno</p>
10.	Limpeza das ferramentas	Água
11.	Indicações Importantes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em exteriores, não se deve aplicar isoladamente o Bondex ADN Acetinado incolor. Poderá utilizar-se para clarear outras cores, num máximo de 25%.</li> <li>• Todas as cores podem ser misturadas entre si, possibilitando assim a obtenção de tons intermédios.</li> <li>• Evitar a aplicação do produto a temperatura ambiente inferior a 5°C ou superior a 35°C e a humidade relativa superior a 80%.</li> <li>• Podem aparecer manchas brancas, caso durante a secagem o produto esteja em contacto com colas fenolicas.</li> <li>• Prazo de validade: 2 anos em recipiente original hermeticamente fechado e mantido longe do calor intenso e geada.</li> </ul>

*Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou o serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.*



**DYRUP**

TINTAS DYRUP, S.A.  
Rua Cidade de Goa, 26  
2686-997 Sacavém  
Tel.: +351 21 841 02 00  
www.dyrup.pt