

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

Bondex ADN Mate 7 anos

1.	Descrição	Impregnante, transparente e corado, formulado com resinas alquídicas, acrílicas em fase aquosa. A sua inovadora fórmula com TEFLON®, proporciona uma protecção e qualidade superior à película que a velatura forma sobre a madeira, conferindo uma óptima impermeabilização.
2.	Utilização	Para embelezamento, protecção e conservação de todo o tipo de madeiras (excepto soalhos altamente transitáveis) no interior e exterior.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none">• Contém filtros Anti-UV protegendo a madeira da “descoloração” produzida pela sua exposição ao sol• Excelente impermeabilização (efeito peróla)• Microporoso: impermeável à água mas deixa respirar a madeira• Bom encosturamento• Boa penetração do produto na madeira, devido às nanopartículas da sua composição.• Protecção fungicida da superfície contra o desenvolvimento de cogumelos.
4.	Características	<ul style="list-style-type: none">- Cor: Várias- Brilho: mate- Classificação: AFNOR NF 36-005- famille 1 - Classe 7b2- Densidade 1- Sólidos em peso: 18%- Ponto de inflamação: não inflamável- Valor limite da UE para este produto (subcat. A/e): 150 g/l (2007)/130 g/l (2010). Este produto contém no máx. 15 g/l COV
5.	Preparação da superfície	De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e ebem secas. No caso de madeiras já pintadas ou envernizadas, remover todo o revestimento por lixagem, raspagem ou “ queima”, de modo a permitir a penetração do Bondex. Para um tratamento preventivo contra fungos e insectos, aplicar previamente o Bondex Extra Tratamento refº 4150 . Em madeiras que apresentem sintomas de ataque de fungos e/ou insectos, aplicar previamente Xylophene S.O.R.2 ref. 1075 sobre a madeira virgem.
6.	Aplicação	Mexer bem antes de utilizar. Aplicar o produto, cruzando e afagando no sentido do veio da madeira. Lixar entre demãos com uma lixa de 220-240. No exterior aplicar 3 demãos de Bondex ADN Mate colorido. No interior aplicar 2 demãos de Bondex ADN Mate colorido ou incolor. Se pretende aplicar uma camada de manutenção, proceda a uma limpeza da superfície mediante uma lixa de grão fino, sem exercer muita pressão e aplique Bondex ADN Mate 7 anos.
7.	Sistema de aplicação	Trincha sem diluição. (o produto não deve ser pulverizado)
8.	Rendimento	12m ² /L por demão (250 ml/m ² para 3 demãos) (este valor depende do tipo de madeira e da sua absorção)
9.	Secagem	Temperatura ambiente de 20°C e 50% de humidade relativa <ul style="list-style-type: none">• Ao tacto: aprox 4h• Entre demãos: aprox 12h• Para utilização: 24h a 48h O tempo de secagem deste produto poderá aumentar durante a época do Inverno
10.	Limpeza de ferramentas	Água
11.	Indicações Importantes	<ul style="list-style-type: none">• Em exteriores, não se deve aplicar isoladamente o Bondex ADN Mate incolor. Poderá utilizar-se para clarear outras cores num máximo de 25%.• Todas as cores podem ser misturadas entre si, possibilitando assim a obtenção de tons intermédios.• Evitar a aplicação do produto a temperatura ambiente inferior a 5°C ou superior a 35°C e a humidade relativa superior a 80%.• Evitar o empilhamento das madeiras antes da secagem completa.• Podem aparecer manchas brancas, caso durante a secagem o produto esteja em contacto com colas fenolicas.• Prazo de validade: 3 anos em recipiente original hermeticamente fechado e mantido longe do calor intenso e geada.

Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou o serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.



DYRUP

TINTAS DYRUP, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26
2686-997 Sacavém
Tel.: +351 21 841 02 00
www.dyrup.pt