



- Produto formulado a partir de uma emulsão aquosa 100% acrílica, para aplicação como primário antes das tintas plásticas de acabamento. Pode também ser aplicado em superfícies ligeiramente gizadas
- Brilho **Acetinado**
- Acabamento **Liso**
- Disponível em Incolor (aspecto leitoso dentro da lata)

0,75L

5L

15L



TIPO DE PRODUTO	LOCAL DE APLICAÇÃO	SUPORTES
Selante aquoso	Interior/Exterior	Alvenaria, estuques

PROPRIEDADES

Incolor
Aspetto gel
Boa capacidade selante
Boa adesão

BENEFÍCIOS

Sobre fundos coloridos potencia a opacidade da tinta de acabamento
Excelente aplicabilidade, não escorre
Evita o aparecimento de manchas de brilho e cor
Bom poder de penetração e fixação

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- RENDIMENTO:
12 m²/L (por demão)
- SECAGEM ENTRE DEMÃOS:
Aprox . 30 min (23°C)
- SECAGEM TOTAL:
Aprox .4h

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- DENSIDADE: 1,008 (a 23°C)
- VISCOSIDADE: 72-78 KU (a 23°C)
- SÓLIDOS EM VOLUME: 8,6 ±1,0 %
- PONTO DE INFLAMAÇÃO: não inflamável

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 30 g/l COV

Preparação da Superfície

- De um modo geral, as superfícies devem estar bem secas e limpas, desengorduradas e isentas de “caliça”.
- Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

Aplicação

- Em paredes novas aplicar 1 demão geral de Seláqua refª 5080, sem diluição.
- Em paredes com pinturas envelhecidas, efetuar as reparações necessárias e lixar. Aplicar 1 demão de Seláqua refª 5080 nas zonas reparadas e após secagem uma demão geral do produto.
- Aplicar o Seláqua, distribuindo-o uniformemente, sem camada excessiva.

Sistema de Aplicação

- Trincha, rolo ou pistola

Limpeza das ferramentas

- Água

Indicações importantes

- O Seláqua não se destina a impedir a penetração da humidade. Aliás, só deve ser aplicado sobre superfícies bem secas.
- Pode também ser aplicado em superfícies ligeiramente gizadas.
- Pode ser repintado com todas as tintas plásticas da gama Dyrup.
- Sempre que a superfície se apresente “vidrada” por enrijamento excessivo do produto devido a muito tempo de espera entre a aplicação do Seláqua e a repintura, pode ser necessário efetuar uma lixagem geral, seguida de uma demão fina do mesmo produto.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.