



○ Produto formulado a partir de resinas estireno acrílicas e pigmentação selecionada e foi desenvolvido como selante de superfícies para posterior pintura.

0,75L

5L

15L

- Brilho **Mate**
- Acabamento **Liso**
- Disponível em **Branco**



TIPO DE PRODUTO	LOCAL DE APLICAÇÃO	SUPORTES
Selante aquoso pigmentado	Interior/Exterior	Estuques e alvenarias de cimento

PROPRIEDADES

Propriedades anti alcalinas

Capacidade selante

Boa opacidade

Branco

BENEFÍCIOS

Protege as tintas de acabamento contra a agressividade alcalina das superfícies

Proporciona melhor acabamento. Evita o aparecimento de manchas de brilho e cor

Substitui a 1ª demão de tinta

Adequado para a pintura sobre superfícies coloridas na mudança de cor

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- RENDIMENTO:
10 m²/L (por demão), em função do tipo e absorção da superfície.
- SECAGEM ENTRE DEMÃOS:
Aprox .1- 2h
- SECAGEM TOTAL:
Aprox .4h

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- DENSIDADE: **1,45 (a 23°C)**
- VISCOSIDADE: **85-100 KU (a 23°C)**
- SÓLIDOS EM VOLUME: **42,1 ±1,0 %**
- PONTO DE INFLAMAÇÃO: **não inflamável**

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): **30 g/l (2010)**. Este produto contém no máx. **30 g/l COV**

SELÁQUA P

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REFª 5090 ITC Nº 517

MAIO-2014 (WP1437)

Preparação da Superfície

- De um modo geral, as superfícies a pintar devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas e preferencialmente secas.
- No caso de repinturas, remover o filme da tinta antiga mal aderente e proceder a uma limpeza geral.
- Na repintura sobre tintas flexíveis, recomendamos a realização de um teste de compatibilidade.
- Superfícies contaminadas com algas ou fungos, devem ser tratadas previamente com o desinfetante Dyruwash ref. 9360.

Aplicação

- Agitar até o produto se apresentar perfeitamente homogéneo. Aplicar 1 demão de Seláqua-P sem diluição.
- Em suportes pouco porosos pode diluir-se se necessário até 25% com água potável. Neste caso a opacidade será reduzida.

Sistema de Aplicação

- Trincha, rolo ou pistola

Limpeza das ferramentas

- Água e sabão

Indicações importantes

- O Seláqua-P não se destina a impedir a penetração da humidade. Aliás, só deve ser aplicado sobre superfícies bem secas.
- Pode ser repintado com todas as tintas plásticas da gama Dyrup.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- Não aplicar o produto a chover, ou se houver possibilidade de formação de gelo ou com vento forte.
- A temperatura ambiental e do suporte deve ser superior a 5°C e inferior a 35°C.
- CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direita.

Nota: Os valores apresentados como características referem-se à cor branca, para as restantes cores são de admitir pequenas diferenças, inclusivé nas cores afinadas no sistema Dyrumatic. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.