



- Tinta baseada em emulsão aquosa de copolímeros vinílicos e pigmentação seleccionada.
- Brilho **Mate**
- Acabamento **Liso**
- Disponível em **Branco, Bases 10, 20, 30 e 40**

0,75L

5L

15L



TIPO DE PRODUTO	LOCAL DE APLICAÇÃO	SUPORTES
Tinta Plástica	Interior	Alvenaria, estuque

PROPRIEDADES

Lavável

Excelente Aplicabilidade

Resistente ao Desenvolvimento de Fungos

Excelente Cobertura

Acabamento Extra Suave

BENEFÍCIOS

Paredes limpas durante mais tempo

Fácil de Utilizar/Aplicar

Retarda o aparecimento de manchas de humidade

Não requer tantas demãos

Agradável ao toque

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- RENDIMENTO:
12-16 m²/L (por demão)
- SECAGEM ENTRE DEMÃOS:
Aprox .4h
- SECAGEM TOTAL:
Aprox .12h

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- DENSIDADE: **1,40 (a 23°C)**
- VISCOSIDADE: **100 - 105 KU (a 23°C)**
- SÓLIDOS EM VOLUME: **38,0 ±1,0 %**
- PONTO DE INFLAMAÇÃO: **não inflamável**

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 30 g/l COV

Preparação da Superfície

- De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas e secas.
- Em caso de repinturas, remover a tinta mal aderente, reparar as fissuras e se existirem bolores, desinfetar com Dyruwash refª 9360

Casos especiais:

- Superfícies caídas, paredes ou pinturas a giz: Antes da aplicação da tinta, escovar intensamente e aplicar uma demão de Dyrufix refª 37031.
- Superfícies interiores com absorção intensa ou não uniforme: Em casos extremos aplicar Isolon refª 5088 ou Seláqua refª 5080, ou Seláqua-P refª 5090. Nos casos de absorção menos intensa pode ser suficiente aplicar previamente uma demão suplementar de Dyrutex IN (convenientemente diluído).
- Em superfícies já atacadas com bolores: lavar previamente com Dyruwash refª 9360.
- Superfícies em gesso cartonado: aplicar Dyruplad refª 5112.

Aplicação

- Homogeneizar muito bem a tinta antes de aplicar. Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar 2-3 demãos da tinta. Adicionar 10% de água potável na primeira demão e 5% nas seguintes demãos.

Sistema de Aplicação

- Trincha, rolo ou pistola

Limpeza das ferramentas

- Água

Indicações importantes

- Tal como outros produtos mate, este produto poderá ganhar brilho se friccionado.
- Evitar a aplicação do produto a temperatura ambiente superior a 35°C ou inferior a 10°C e com uma humidade relativa superior a 80%.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.

Nota: Os valores apresentados como características referem-se à cor branca, para as restantes cores são de admitir pequenas diferenças, inclusivé nas cores afinadas no sistema Dyrumatic. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.