



- Tinta baseada em emulsão orgânica aquosa de copolímeros vinílicos e pigmentação selecionada.
- Brilho **Mate**
- Acabamento **Liso**
- Disponível em Branco, Bases 10, 20, 30 e 40

0,75L

5L

15L



TIPO DE PRODUTO	LOCAL DE APLICAÇÃO	SUportes
Tinta Plástica	Interior	Alvenaria, gesso cartonado, estuque sintético ou projetado

PROPRIEDADES

Lavável

Excelente Aplicabilidade

Resistente ao Desenvolvimento de Fungos

Máxima Cobertura e Rendimento

Aceita Retoques

BENEFÍCIOS

Paredes limpas durante mais tempo

Fácil de Utilizar/Aplicar

Retarda o aparecimento de manchas de humidade

Não requer tantas demãos/ Permite pintar áreas maiores com menos tinta

Permite retocar a pintura ainda fresca

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- RENDIMENTO:
Superfícies lisas: 12-16m²/L (por demão)
Superfícies rugosas: 8-12m²/L (por demão)
- SECAGEM AO TATO
30 min
- SECAGEM ENTRE DEMÃOS:
Aprox .4h
- SECAGEM TOTAL:
Aprox .12h

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- DENSIDADE: 1,394 (a 23°C)
- VISCOSIDADE: 105-110 KU (a 23°C)
- SÓLIDOS EM VOLUME: 35±1%
- PONTO DE INFLAMAÇÃO: não inflamável
- BRILHO: **Mate**

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 20 g/l COV

Preparação da Superfície

- De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas e secas.
- Superfícies caídas, paredes ou pinturas a giz: antes da aplicação de F1, escovar intensamente e aplicar uma demão de **Isolon ref. 5088** diluído com 50% de **diluyente Sintético ref. 8003**.
- Em superfícies já atacadas com bolores: lavar previamente com **Dyruwash refª 9360**.
- Superfícies interiores com absorção intensa ou fortemente alcalinas: Em casos extremos aplicar **Isolon refª 5088 diluído com 30%** de **Diluyente Sintético ref. 8003**, ou **Primário Aquoso Branco ref. 5415**. Nos casos de absorção menos intensa pode ser suficiente aplicar previamente uma demão suplementar de Dyrustar (convenientemente diluído).
- Superfícies em gesso cartonado: aplicar **Dyruplad refª 5112** ou **Primário Aquoso Branco ref. 5415**.
- No caso de repinturas, remover o filme da tinta antiga mal aderente e proceder a uma limpeza geral, lavando se necessário e efectuar reparações.

Aplicação

- Homogeneizar muito bem a tinta antes de aplicar. Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar 2-3 demãos da tinta. Adicionar 15-20% de água potável na primeira demão e 5-10% nas seguintes demãos.

Sistema de Aplicação

- Trincha, rolo ou pistola

Limpeza das ferramentas

- Água

Indicações importantes

- Tal como outros produtos mate, este produto poderá ganhar brilho se friccionado.
- Algumas das cores poderão ficar alteradas temporariamente quando molhadas
- Evitar a aplicação do produto a temperatura ambiente superior a 35°C ou inferior a 10°C e com uma humidade relativa superior a 80%.
- Evitar a aplicação do produto em tempo chuvoso, muito húmido ou frio, muito quente ou ventoso.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar directa

Nota: Os valores apresentados como características referem-se à cor branca, para as restantes cores são de admitir pequenas diferenças, inclusivé nas cores afinadas no sistema Dyrumatic. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.