



- Tinta plástica formulada com base em emulsão aquosa 100% acrílica e pigmentação selecionada. Tinta já contém anti-algas e anti-fungos.
- Brilho **Mate**
- Acabamento **areado fino**
- Disponível em **branco, base 10 e 20**



TIPO DE PRODUTO	LOCAL DE APLICAÇÃO	SUportes
Tinta de areia fina	Exterior	Alvenaria

## PROPRIEDADES

Microporosa	▶
Resistente à intemperie	▶
Boa resistência a algas e fungos	▶
Película areada fina	▶

## BENEFÍCIOS

Permite que a parede respire
Previne o aparecimento da humidade
Ajuda a manter as fachadas limpas e sem manchas
Visualmente tem acabamento fino, mas é rugoso no toque

## CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- RENDIMENTO: **5 – 6 m<sup>2</sup>/l por demão** (em função do estado da superfície e do relevo pretendido)
- SECAGEM AO TATO:  
**Aprox .30 min**
- SECAGEM PARA REPINTURA :  
**Aprox .4h**

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- DENSIDADE: **1,51 (a 23°C)**
- VISCOSIDADE: **127 - 133 KU (a 23°C)**
- SÓLIDOS EM VOLUME: **47,0 ±1,0 %**
- PONTO DE INFLAMAÇÃO: **não inflamável**

**Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40 g/l (2010). Este produto contém no máx. 40 g/l COV**

### Preparação da Superfície

---

As superfícies a pintar devem estar coesas, isentas de areias soltas, poeiras e gorduras, e bem secas.

O Dycriltex poderá ser aplicado directamente ao reboco coeso para tapar eventuais microfissuras. Em caso de fissuras maiores, deverão ser reparadas previamente antes da aplicação da tinta.

Se o suporte estiver fraco, deverá ser aplicado previamente uma demão de **Dyrufix refª 37031**.

- **Pinturas de Raiz:** Sobre betão ou rebocos bem secos, proceder a uma escovagem e lavagem gerais. No caso do betão, aplicar uma demão prévia com o primário **Dyrufix refª 37031** ou **Dip Fix ref. 8655**
- **Repinturas:** Remover, por escovagem ou raspagem, toda a tinta antiga mal aderente. Efectuar uma lavagem geral. Nas zonas já atacadas, proceder a uma lavagem prévia com a máquina de alta pressão e de seguida aplicar o produto **Dyruwash refª 9360**, para uma melhor desinfecção.

### Aplicação

---

- Agitar o produto até completa homogeneização, aplicar 2 a 3 demãos, diluindo a 1ª demão até 10% com água e as restantes sem diluição.

### Sistema de Aplicação

---

- Rolo ou pistola airless.

### Limpeza das ferramentas

---

- Água

### Indicações importantes

---

- Evitar a aplicação do produto em tempo chuvoso, muito húmido ou frio, muito quente ou ventoso.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.

Nota: Os valores apresentados como características referem-se à cor branca, para as restantes cores são de admitir pequenas diferenças, inclusivé nas cores afinadas no sistema Dyrumatic. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.