



- Tinta baseada em polímeros estireno acrílicos especiais dispersos em fase aquosa, especialmente concebida de modo a assegurar um revestimento flexível e impermeável.
- Brilho **Acetinado**
- Acabamento **Liso**
- Disponível em **Branco, Bases 10 e 20**



TIPO DE PRODUTO	LOCAL DE APLICAÇÃO	SUportes
Membrana Elástica	Interior/Exterior	Alvenaria, Betão

PROPRIEDADES

Excelente durabilidade e retenção de cor
Excelente elasticidade
Excelente poder de impregnação e cobertura
Excelente poder de impermeabilização e enchimento
Ótimo aspeto decorativo

BENEFÍCIOS

Melhor aspeto durante muito mais tempo
Acompanha eventuais microfissuras na parede
Não requer tantas demãos
Melhor proteção da superfícies
Melhor acabamento

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- RENDIMENTO:
0,8 -1,2 m²/L, no total de demãos (para superfícies limpas e desempenadas)
- SECAGEM AO TATO:
Aprox. 2h
- SECAGEM ENTRE DEMÃOS:
6 a 8h
- SECAGEM TOTAL:
Aprox . 24h

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- DENSIDADE: **1,26 (a 23°C)**
- VISCOSIDADE: **125 - 130 KU (a 23°C)**
- SÓLIDOS EM VOLUME: **52,6 ±1,0 %**
- PONTO DE INFLAMAÇÃO: **não inflamável**

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40 g/l. Este produto contém no máx 40 g/l COV

Preparação da Superfície

- De um modo geral, as superfícies a pintar devem estar coesas, isentas de poeiras e gorduras e bem secas.
- Pinturas de raiz: Sobre betão ou rebocos bem secos, proceder a uma escovagem e lavagem gerais. Após a superfície bem seca, e para obter uma perfeita aderência do produto, aplicar uma demão geral de Dyrufix refª 37031. Esperar o tempo necessário para a secagem do fixador (cerca de 24 horas) antes da aplicação de Dyrulastic.
- Repinturas: Após as eventuais reparações da superfície, remover toda a tinta antiga mal aderente, efectuar uma lavagem geral e, após boa secagem, aplicar uma demão geral de Dyrufix refª 37031.

Casos especiais:

- • Superfícies muito irregulares: Nestes casos poderá ter de se aplicar uma 3ª demão, não só por razões decorativas, mas também para se obter uma película mais uniforme e espessa (e portanto mais resistente).
- • Em exteriores, nos locais próprios ao aparecimento de fungos e algas: (nomeadamente em zonas muito húmidas), aplicar a tinta com 2,5 a 3% em volume de Aditivo Anti-Algas e Fungos refª 5320. Nas zonas já atacadas, proceder a uma lavagem prévia.
- Nota : O Dyrulastic pode ainda ser aplicado diretamente, com boa aderência, sobre tintas texturadas (refª 5900, 20502) em bom estado geral (resistência, aderência, etc...).

Aplicação

- Agitar o produto até completa homogeneização. Aplicar 2 demãos de Dyrulastic, diluindo a primeira demão com 10% de água potável e até 2% na segunda demão.

Sistema de Aplicação

- Trincha, rolo de pêlo comprido e pistola airless. Para se obter um efeito ligeiramente texturado, passar no filme húmido o rolo rugo (esponja).

Limpeza das ferramentas

- Água

Indicações importantes

- Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, muito húmido, frio quente ou ventoso. As paredes molhadas dificultam a penetração do produto e conseqüentemente a sua aderência. Nestes casos corre-se o risco de “escorridos” ou “deslavagens”.
- Algumas das cores poderão ficar alteradas temporariamente quando molhadas.

Nota: Os valores apresentados como características referem-se à cor branca, para as restantes cores são de admitir pequenas diferenças, inclusivé nas cores afinadas no sistema Dyrumatic. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.