

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

Piscinas

1.	Descrição	Tinta formulada a partir de uma resina de borracha modificada e pigmentação estável.
2.	Utilização	Especialmente concebida para a pintura de piscinas, sendo também adequada para depósitos de água não potável ou outra superfícies em contacto permanente com a água.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Elevada impermeabilidade à água • Superior resistência mecânica
4.	Características	<ul style="list-style-type: none"> - Brilho: meio-brilho - Densidade: 1,20 (a 23°C) - Viscosidade: 86 - 90 KU - Sólidos em Volume: 24,4 % - Ponto de inflamação: 25,5°C
5.	Preparação da superfície	<p>Superfícies novas devem ser limpas de areias soltas, poeiras e gorduras e bem secas. Eventuais fendas ou fissuras devem ser alargadas e reparadas com um produto adequado, por exemplo com Revestimento para Alvenaria refª 5912.</p> <p>Em trabalhos de repintura ou em superfícies já envelhecidas, deve remover-se (por escovagem ou raspagem) toda a tinta mal aderente, bem como, incrustações calcárias e limos. Fendas e fissuras devem ser previamente reparadas.</p> <p>Nota : Em ambos os casos, é indispensável que as paredes e fundos sejam previamente impermeabilizados, nas faces e nas zonas em contacto directo com o solo, de modo a evitar infiltrações de água pelo exterior que, atingindo a película de tinta, podem provocar a sua desagregação (“despelamento”).</p>
6.	Aplicação	Aplica-se 2 a 3 demãos directamente a fibrocimento e reboco de cimento (traço 3/1) afagado liso (mas não “vidrado”), seco rijo e bem desempenado.
7.	Sistema de Aplicação	Trincha ou rolo: adicionar o diluente Especial refª 8006, nas seguintes proporções : 20% na 1ª demão, 10% na 2ª demão e 5% na 3ª demão.
8.	Rendimento	6 a 8 m ² /L (por demão)
9.	Secagem	Entre demãos: 24 h Para enchimento da piscina: mínimo 8 dias.
10.	Limpeza das ferramentas	Diluente Especial refª 8006
7.	Indicações Importantes	<ul style="list-style-type: none"> • Não aplicar o produto em superfícies com humidade. • Não aplicar o produto em tempo muito quente e sobretudo sob acção directa dos raios solares. • Deve-se aplicar sempre 3 demãos nas zonas mais utilizadas (escadas, acessos) e/ou em superfícies mais absorventes.

Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou o serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.

