



HEMPEL'S TEAK OIL 67571

Descrição:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571 baseia-se em resina alquídica e óleos sicativos com baixa viscosidade. Tem boas propriedades de penetração e resistência à intempérie. Contém agentes antifungos.
Uso recomendado:	Como óleo de tratamento para madeira em teca nova ou previamente tratada com produtos à base de óleo, em interior e exterior. Não é recomendado para madeiras envernizadas.
Disponibilidade:	Faz parte do Assortment Europeu de lates: Disponibilidade local sujeita a confirmação.
CONSTANTES FÍSICAS:	
Nºs de Cor /Cores:	00000/ Transparente
Acabamento:	Transparente
Volume de sólidos, %:	21 ± 1
Ponto de inflamação:	62 °C [143.6 °F]
Massa volúmica:	0.8 kg/litro [6.9 g/litros]
Secagem ao toque:	8 hora(s) aprox. a 20°C (ISO 1517) 18 (aprox.) horas a 10 °C
Teor de COV:	621 g/l [5.2 g/litros]
	<i>Os valores das constantes físicas são dados nominais de acordo com as fórmulas aprovadas pelo grupo HEMPEL.</i>
PORMENORES DE APLICAÇÃO:	
Método de aplicação:	Trincha / Imersão
Diluyente (vol.max.):	Não diluir.
Limpeza das ferramentas:	HEMPEL DILUENTE 08231 ou HEMPEL DILUENTE 08111
Espessura seca de filme indicada:	Não é relevante. Ver OBSERVAÇÕES no verso.
Espessura húmida de filme indicada:	Não é relevante. Ver OBSERVAÇÕES no verso.
Intervalo de recobrimento mínimo:	De acordo com a especificação.
Intervalo de recobrimento máximo:	De acordo com a especificação.
Segurança:	Manusear com cuidado. Antes e durante a utilização, ler e observar as recomendações dos rótulos das embalagens, consultar as fichas de segurança e seguir a regulamentação local ou nacional relativa a segurança.



HEMPEL'S TEAK OIL 67571

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE: **Madeira não tratada:** Remova óleo e gordura com um detergente adequado. lave com água doce limpa. Limpar com HEMPEL'S TEAK CLEANING POWDER 67543. As superfícies rugosas podem ser alisadas com papel 180-220. Remova pó e material solto.

Madeira previamente tratada: Remova óleo e gordura com um detergente adequado. lave com água doce limpa. Deixe a superfície secar

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO: A superfície deverá estar completamente limpa e seca. A aplicação só deverá ser efectuada em climas secos com temperaturas superiores a: 5°C/41°F

Em espaços confinados providenciar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem.

DEMÃO SEGUINTE:

Não tem.

OBSERVAÇÕES:

Aplicação:

Aplique o produto abundantemente. Deixe a madeira absorver o selante durante alguns minutos antes de remover qualquer excesso com um pano limpo para evitar a formação de uma película brilhante após a secagem. É possível alisar o selante ainda molhado com papel 180-220, alise de forma paralela às nervuras.

O rendimento depende da textura e capacidade de absorção do substrato.

A manutenção é feita pelo HEMPEL'S TEAK OIL 67571, o qual é aplicado numa demão fina, seguida da remoção de excessos através de panos limpos.

Derramamento, resíduos, panos descartados e materiais semelhantes deverão ser colocados num contentor à prova de fogo devido ao risco de auto-ignição.

Nota:

HEMPEL'S TEAK OIL 67571

A informação dada nas Informações Técnicas destina-se à utilização comercial.

EMISSÃO:

HEMPEL A/S

6757100000

Esta Informação Técnica anula as previamente emitidas.

Para definição e âmbito, consultar as notas explicativas das Informações Técnicas de produtos, disponíveis em www.hempel.com.

Os dados, especificações, instruções e recomendações apresentadas nesta ficha técnica representam apenas o resultado de testes ou a experiência obtida em condições bem definidas e controladas. A exactidão, a exaustividade e a adequabilidade dos dados constantes, nas condições reais de utilização dos produtos, são determinadas exclusivamente pelo Comprador e/ou Utilizador.

O fornecimento de produtos e a prestação de assistência técnica são feitos ao abrigo do estabelecido nas CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA, ENTREGA e ASSISTÊNCIA da Hempel, excepto se diferentemente acordado, por escrito. O Produtor e Vendedor não assume, e o Comprador e/ou Utilizador renuncia a qualquer reclamação ou responsabilidade, incluindo mas não limitado a negligência, excepto conforme expresso nas CONDIÇÕES GERAIS por resultados, prejuízos directos ou indirectos, decorrentes do uso dos produtos conforme recomendado acima, no verso, ou de qualquer outro modo. Estes dados podem ser alterados sem aviso prévio e perdem efeito cinco anos após a data de emissão desta ficha técnica.