



Informação Técnica

HEMPEL BRICKVARNISH 06P03

- Descrição:** HEMPEL BRICKVARNISH 06P03 é baseado em resina acrílica termoplástica. Forma uma película dura, repelente de água e resistente à luz solar.
- Uso recomendado:** Envernizamento e protecção de superfícies de betão, rebocos e outros substratos absorventes, em interior e exterior.
- Aprovações, certificados:** Classificação como grupo h) segundo a Directiva 2004/42/CE. (ver Observações no verso)

CONSTANTES FÍSICAS

Cores / N ^{os} de Cor:	Incolor / 00000
Acabamento:	Brilhante
Volume de sólidos, %:	25
Rendimento teórico:	10 m ² /litro - 25 µm
Ponto de inflamação:	25°C
Massa volúmica:	0,9 kg/litro
Secagem ao tacto:	25 min. a 20°C
COV:	650 g/litro

Nota: Os valores das constantes físicas são dados nominais de acordo com as fórmulas aprovadas pelo grupo HEMPEL. Poderão variar de acordo com as tolerâncias normais de fabrico, casos em que tal será assinalado, estando os desvios padrão sempre dentro do estipulado pela norma ISO 3534-1. Para maior detalhe consulte nas NOTAS EXPLICATIVAS do Livro Técnico HEMPEL.

PORMENORES DE APLICAÇÃO

Método de aplicação:	Trincha/Rolo
Diluinte (vol. max.):	08080 (15%)
Limpeza de ferramentas:	THINNER 08080
Intervalo de recobrimento, min:	1 hora (20°C)
Intervalo de recobrimento, max:	Não tem

Segurança: Manusear com cuidado. Antes e durante a utilização, ler e observar as recomendações dos rótulos das embalagens, consultar as fichas de segurança e seguir a regulamentação local ou nacional relativa a segurança. Nocivo ou fatal por ingestão: em caso de ingestão procurar imediatamente auxílio médico. Evitar a inalação de vapores de solventes e de outros componentes da tinta, bem como o contacto com a pele e os olhos. Aplicar, unicamente em locais bem ventilados. Em espaços confinados ou com ar não circulante, providenciar ventilação forçada adequada. Devem sempre ser tomadas precauções contra o risco de incêndio ou explosão.

HEMPEL



HEMPEL BRICKVARNISH 06P03

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE: **Betão e rebocos (curados e secos - min. 28 dias)**
Em caso de contaminação com óleos, gorduras, sais e outros contaminantes lavar com detergente adequado seguido de jacto de água doce a alta pressão. Deixar secar completamente. Remover partículas soltas e eliminar poeiras.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO: As recomendadas por uma prática correcta de pintura.

DEMÃO ANTERIOR: HEMPACRYL SOLFIX 26P02.

DEMÃO SEGUINTE: HEMPEL BRICKVARNISH 06P03 (no total recomenda-se um mínimo de 2 - 3 demãos).

OBSERVAÇÕES:

COV - Directiva UE 2004/42/CE:	Como fornecido	Diluição 15% vol.	Limite fase II, 2010
COV em g/l	650	675	750

Nota: **HEMPEL BRICKVARNISH 06P03 destina-se unicamente a uso profissional.**

HEMPEL (Portugal) Lda.

(06P03-00000-PT001)

Esta informação técnica anula as previamente emitidas. Para definição e âmbito, consultar as notas explicativas das informações técnicas de produtos.

Os dados, especificações, directivas e recomendações apresentadas representam apenas o resultado de testes ou experiência obtida em condições bem definidas e controladas. O seu rigor, complementaridade e adequabilidade a quaisquer outras condições de utilização dos produtos são da exclusiva responsabilidade do Comprador e/ou Utilizador. A forma de entrega dos produtos e a assistência técnica estão definidas nas CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA, ENTREGA e ASSISTÊNCIA da Hempel, salvo se diferentemente acordadas pelo Vendedor, por escrito. O Produtor e Vendedor não terá que assumir, e não assumirá, e o Comprador e/ou Utilizador renuncia a qualquer reclamação ou responsabilidade, incluindo mas não limitado a negligência, excepto conforme expresso nas CONDIÇÕES GERAIS por resultados, prejuízos directos ou indirectos, decorrentes do uso dos produtos conforme recomendados acima, no verso ou de qualquer outro modo. Estes dados podem ser alterados em qualquer momento, sem aviso prévio, e perdem efeito cinco anos após a data de emissão.