A7 – SILICATUS PRIMÁRIO

CONSIDERAÇÕES:

Primário aquoso formulado com base em resinas de organo-silicatos, destinado para substratos minerais porosos.
Melhora a aderência e penetração da tinta Silicatus Interior/ Exterior.

PROPRIEDADES:

- Excelente resistência a alcalinidade do suporte.
- Boa uniformização da absorção do suporte.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,000 ± 0,10
- **pH** …….....10±1
- **Cor**.....Branco e cores de catalogo
- **Acabamento**..... Mate
- **Secagem superficial**.....1 horas
- **Secagem repintura**.....24 horas.
- **Ponto de inflamação** …… não inflamável.
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**….[a)] Valor limite UE para este produto cat. (A/g) 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 7 g/l COV.

UTILIZAÇÃO:

Para aplicações de exteriores e interiores, sobre substratos minerais porosos, tais como; pedra natural ou artificial (porosa), tijolo, reboco tradicional de cimento, betão, reboco de areia e cal, superfícies caiadas.
É utilizado como primário para a tinta de "Silicatus Interior / Exterior – Produto de Origem Mineral".

PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE:

As superfícies devem estar limpas, secas, isentas de gordura ou materiais em desagregação, libertas de eflorescências e duras.
Como o endurecimento deste produto se processa através de uma reacção físico - química entre ele e o substrato, é necessário que este possua alguma porosidade para que o produto penetre com facilidade.
Rebocos de cimento novos, aguardar pela cura completa do cimento, o que demora aproximadamente 1 mês.
Rebocos anteriormente pintados com tintas convencionais, proceder a remoção do revestimento antigo.
Superfícies caiadas, efectuar uma lavagem com jacto de água sob pressão.

NEUCE S.A.., RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR QUAISQUER DADOS CONSTANTES NESTA PUBLICAÇÃO, SEM AVISO PRÉVIO.

Substratos contaminados com fungos e algas, depois de efectuar uma limpeza conveniente, aplicar solução desinfestante para o tratamento do mesmo.

APLICAÇÃO: Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar.
Aplicar com rolo ou trincha em uma só demão sem diluição. **Só repintar o primário ao fim de pelo menos 24 horas de secagem.**

RENDIMENTO: Variável de acordo com a absorção do substrato. Em média e por demão 9 a 11 m^2/litro.

PRECAUÇÕES: Dado a natureza fortemente alcalina do produto, recomendamos o uso de luvas e óculos de protecção durante a aplicação.
No caso de contacto com a pele ou com os olhos lavar abundantemente com água.
Manter fora do alcance das crianças.
Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.
Isolar convenientemente as zonas próximas da superfície a pintar na medida em que o "SILICATUS PRIMÁRIO" salpicando para o vidro, pedras naturais, ladrilhos, alumínios etc., origina manchas. Neste caso lavar imediatamente a zona salpicada com água

RECOMENDAÇÕES: Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 5ºC nem superior a 25ºC ou em condições climatéricas adversas, não aplicar sobre suportes muito quentes por exposição ao sol.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM: Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.
Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico.
É fornecido em embalagens de 5lt e15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.