

U5 – NEUCEDUR-Verniz Poliuretano aquoso (1 Comp)

CONSIDERAÇÕES:



Formulado com resinas acrílicas e de poliuretano em fase aquosa, este verniz constitui uma boa alternativa ao verniz poliuretano monocomponente base solvente, no envernizamento de soalhos.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação e bom brilho.
- Boa dureza e resistência.
- Boa aderência.
- Secagem rápida.
- Praticamente sem cheiro.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,020 ± 0,10
- **Viscosidade**.....60 ± 2 Ku (25°C)
- **Cor**.....Leitoso, incolor depois de seco.
- **Acabamento**.....Brilhante e Meio Brilho.
- **Secagem superficial**.....± 1 horas.
- **Intervalo entre demãos**.....± 4 horas.
- **Cura total** 3 a 4 dias.
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**.....^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/i) 140 g/l (2010). Este produto contém no máximo 50g/l COV.

UTILIZAÇÃO:

Utilizado no envernizamento de soalhos, e de outras situações em Construção Civil tais como portas, apainelados, mobiliário de madeira em interiores, etc, e também no reenvernizamento de pavimentos de madeira e soalhos antigos.

É indicado como solução nas situações em que a madeira tenha que possuir um envernizamento resistente e a aplicação tenha que ser feita praticamente sem cheiro.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície da madeira deve estar bem seca, limpa, isenta de poeiras e gordura e convenientemente lixada.

Madeiras que já tenham sido enceradas ou envernizadas, devem de ser convenientemente lixadas para se efectuar a remoção da cera ou do verniz, pois a presença destes pode causar dificuldades na secagem e alterar o aspecto final da película do verniz.

- APLICAÇÃO:** A aplicação é feita com trincha ou rolo, em 3 demãos devidamente intervaladas. Entre as demãos pode-se proceder a um ligeiro despolimento para melhorar o acabamento da aplicação.
- DILUIÇÃO:** Produto fornecido pronto a aplicar.
- RENDIMENTO:** Em média e por demão de 8 a 10 m²/litro, dependendo da absorção da madeira.
- LIMPEZA DO MATERIAL:** Com água, logo após aplicação.
- PRECAUÇÕES:** Manter fora do alcance das crianças. Evitar o contacto com a pele e os olhos, use a protecção adequada.
Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.
Para qualquer esclarecimento consulte a respectiva ficha de segurança.
- RECOMENDAÇÕES:** Não aplicar o produto em dias frios ou húmidos (temperatura ambiente inferior a 10°C e humidade relativa nunca superior a 80%). A presença de humidade na madeira pode originar "descasques".
- ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:** Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.
Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.
É fornecido em embalagens de 0.75lt e 4 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.