

PLÁSTICA BRANCA

86 087

DESCRIÇÃO

Tinta aquosa mate lisa económica.

UTILIZAÇÃO

Recomendada para a pintura de paredes em interior.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Todos os suportes deverão apresentar-se secos, firmes, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

Suportes novos - Sobre suportes friáveis ou pulverulentos, após escovagem, aplicar uma demão Isolite (ref^a 86-410).
Sobre suportes alcalinos, aplicar uma demão de Isolite Aquoso (ref^a 86-405).

Suportes anteriormente pintados - Escovar para retirar tinta velha não aderente, refazer zonas danificadas e proceder conforme indicado para suportes novos.

CARACTERÍSTICAS

Tempos de secagem (a 20° C e 60% de
humidade relativa).....

Superficial..... Ca. de 30 min.

Repintura.....Ca. de 3 a 4 horas.

(A ocorrência simultânea de baixa temperatura e elevada humidade relativa ocasiona tempos de secagem mais longos que os habituais).

Compostos Orgânicos Voláteis (COV):

Valor limite da UE para este produto (cat. A/a): 30 g/L

Este produto contém no máx. 1g/L COV. **(a)**

A redução dos COV contribui para um melhor meio ambiente.

(a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

PLÁSTICA BRANCA

86 087

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente.....	Superior a 5 °C.
Humidade relativa.....	Inferior a 80%.
Temperatura do suporte.....	2 a 3°C acima do ponto de orvalho.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Processo de aplicação	Trincha, rolo e pistola.
Preparação do produto.....	Agitar até homogeneização completa.
Diluição	A 1ª demão deverá ser diluída com 10% de água e a demão seguinte com 5%.
Aplicação.....	Aplicar duas demãos de Plástica Branca.

Rendimento - Variável conforme o tipo e estado do suporte, bem como das condições e tipo de aplicação. Como valor orientativo, podemos indicar 9 a 12 m²/L, por demão.

Estabilidade em armazém - 3 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

ABRIL-2011